

ΚΟΛΛΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΚΡΙΖΑ

Ιδιότητες

Ελαστική κόλλα και στεγανωτικό 1 συστατικού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απορροφητικές και μη απορροφητικές συγκολλητικές επιφάνειες.

- εφαρμογή χωρίς αστάρι
- ευρύ φάσμα πρόσφυσης και εξαιρετικές ιδιότητες στεγανοποίησης
- με εξαιρετικά υψηλή αρχική πρόσφυση και στερεή τελική ανθεκτικότητα
- ελαστικό και με δυνατότητα δυναμικής υψηλής επιφόρτισης
- ανθεκτικό σε κραδασμούς και κρούσεις
- για εφαρμογή σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο
- σκληραίνει ακόμα και κάτω από το νερό
- μπορεί να βαφτεί με χρώματα διασποράς
- με δυνατότητα βαφής
- χωρίς ισοκυανικό, διαλύτη, PVC και σιλικόνη
- Έγκριση για τον τομέα των τροφίμων
- ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, τη γήρανση, την υπεριώδη ακτινοβολία, το νερό και το θαλασσινό νερό

Πεδία εφαρμογής

Εξαιρετικό για κατασκευές, βιοτεχνία, νοικοκυριό, χόμπι, βιομηχανία και αυτοκινητοβιομηχανία. Κολλάει μέταλλο, γυαλί, πέτρα, σκυρόδεμα, γύψο, πλακάκια, φυσική πέτρα, ξύλο, βαμμένες επιφάνειες, καθρέφτες, στυρόλιο, γυψοσανίδες και μοριοσανίδες, μέρη αμαξωμάτων και λαμαρίνες, καθώς και μονωτικά πάνελ.

Τεχνικά δεδομένα

Βάση	Τροποποιημένο πολυμερές σιλανίου
Χρώματα	Γκρίζα
Αρχική συγκόλληση	122
Σκλήρυνση	3
Σύστημα σκλήρυνσης	1Σ
Επιμήκυνση θραύσεως	350
Διάρκεια ζωής	24 Μήνες
Σκληρότητα Shore A	58
Αντοχή στη θερμοκρασία	-40 - +100
Διάρκεια διατήρησης σε δοχείο	15
Θερμοκρασία επεξεργασίας	5°C - +40
Κατανάλωση	25
Αντοχή σε εφελκυσμό και διάτμηση	2,6

Τεχνικό φύλλο δεδομένων

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5°C έως +40°C. Καθαρίσετε σχολαστικά και απολιπάνετε τις επιφάνειες με PETEC Multi Cleaner (αριθ. τεμαχίου 82100 ή 82200). Ανοίξτε το φουσίγγιο πάνω από το σπείρωμα, κόψτε το ακροφύσιο στο σωστό μέγεθος και βιδώστε το. Εφαρμόστε το επιθυμητό πάχος στρώσης στη μία πλευρά με το πιστόλι εφαρμογής της PETEC (αριθ. τεμαχίου 81500) με τη μορφή επιστρώσεων, προσαρμόστε τα μέρη και πιέστε σταθερά. Μπορεί να βαφτεί/επικαλυφθεί με κατάλληλα προϊόντα μόνο μετά από πλήρη σκλήρυνση. Τυχόν βερνίκια/χρώματα που περιέχουν διαλύτες και άλλα μέσα ενδέχεται να εμποδίσουν τη σκλήρυνση ή να την καταστρέψουν. Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοέλεγχοι. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων



αριθ. τεμαχίου: 94629

290 ml