

ΥΛΙΚΌ ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΪΗΣΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΜΑΪΥΡΟ

Ιδιότητες

Ταχείας σκλήρυνσης, ελαστική κόλλα 1 συστατικού και στεγανωτικό με βάση την πολυουρεθάνη που σκληραίνει μέσω της ατμοσφαιρικής υγρασίας.

- ευρύ φάσμα πρόσφυσης, ισχυρή πρόσφυση
- γεφυρώνει ρωγμές διαφορετικών μεγεθών
- μόνιμη στεγανοποιητική δράση, μόνιμα ελαστικό και ανθεκτικό στους κραδασμούς
- Ναυτική έγκριση
- δυνατότητα μετέπειτα βαφής, χωρίς σιλικόνη
- μη διαβρωτικό, ανθεκτικό σε αραιωμένα οξέα και βάσεις

Πεδία εφαρμογής

Για κάθε χρήση σε εφαρμογές στην κατασκευή αμαξωμάτων και οχημάτων: Κολλά μέταλλα (λαμαρίνα, ακατέργαστη, ασταρωμένη και βαμμένη, αλουμίνιο, ανοξείδωτο χάλυβα) και πολλά πλαστικά, καθώς και ξύλο και γυαλί, π.χ. για εργασίες στεγανοποίησης μεταλλικών κατασκευών, δυνατούς αρμούς και δονούμενα εξαρτήματα.

Τεχνικά δεδομένα

Βάση	Πολυουρεθάνη 1 συστατικού
Χρώματα	Μαύρο
Σκλήρυνση	4
Σύστημα σκλήρυνσης	Υγρασία αέρα
Επιμήκυνση θραύσεως	400
Διάρκεια ζωής	18 Μήνες
Επιμήκυνση θραύσης	600
Αντοχή θραύσης	8,5
Σκληρότητα Shore A	40
Αντοχή στη θερμοκρασία	-40 - +90
Διάρκεια διατήρησης σε δοχείο	50
Κατανάλωση	25
Αντοχή σε εφελκυσμό και διάτμηση	1,4

Τεχνικό φύλλο δεδομένων

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5 °C έως +40 °C. Καθαρίσετε σχολαστικά και απολιπάνετε τις επιφάνειες με PETEC Multi Cleaner (αριθ. τεμαχίου 82100 ή 82200). Ως ενισχυτικό συγκόλλησης, συνιστούμε το μαύρο αστάρι της PETEC (αριθ. τεμαχίου 82330) σε συνδυασμό με τη μάλλινη βούρτσα (αριθ. τεμαχίου 82222). Τραβήξτε και αφαιρέστε το πώμα σφράγισης, διατρήστε τη μεμβράνη, κόψτε το ακροφύσιο και βιδώστε το. Στη συνέχεια, απορρίψτε τα πρώτα 2 cm του υλικού. Εφαρμόστε το προϊόν στην επιφάνεια συγκόλλησης με το πιστόλι εφαρμογής και ενώστε το εξάρτημα. Εάν είναι απαραίτητο, στερεώστε το εξάρτημα μετά τη συναρμολόγηση. Η μάζα συγκόλλησης και στεγανοποίησης μπορεί να βαφτεί με τα κατάλληλα προϊόντα μόνον αφότου σκληρύνει πλήρως. Τυχόν βερνίκια που περιέχουν διαλύτες και άλλα μέσα ενδέχεται να εμποδίσουν τη σκλήρυνση ή να την καταστρέψουν. Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοέλεγχοι. Τεχνικό φύλλο ασφαλείας και

Λαμβάνετε υπόψη το δελτίο τεχνικών δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων

		
αριθ. τεμαχίου: 94630	αριθ. τεμαχίου: 94730	αριθ. τεμαχίου: 94530
310 ml	310 ml	310 ml



PETEC

Τεχνικό φύλλο δεδομένων

PETEC

Τεχνικό φύλλο δεδομένων