

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟ, ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Ιδιότητες

Στεγανωτικό σωλήνων και σπειρωμάτων για μεγάλα σπειρώματα έως M56/ 2", με διάκενο έως και 0,3 mm, υψηλού ιξώδους, υψηλής αντοχής και ανθεκτικό στην υψηλή πίεση. Ανθεκτικό σε θερμοκρασία έως +150°C και σε πίεση έως 120 bar. Για τη στεγανοποίηση και τη διασφάλιση μεταλλικών βιδωτών σπειρωμάτων έναντι του αερίου, του αέρα, του νερού, των καυσίμων, του πετρελαίου και άλλων χημικών ουσιών.

- Με ταχεία αναερόβια σκλήρυνση*
- ανθεκτικό στους κραδασμούς
- μπορεί να αντικαταστήσει την κάνναβη, τους ιμάντες από πολυτετραφθοροαιθυλαίνιο (PTFE) και τις στερεές στεγανοποιήσεις
- εύκολη αποσυναρμολόγηση
- για μικρά και μεγάλα πλάτη διακένου
- ανθεκτική σε καύσιμο και πετρέλαιο
- στεγανοποιεί με αξιόπιστο τρόπο λεπτά, μεσαίας κοπής και χοντρά σπειρώματα
- ανθεκτικό έναντι της διάβρωσης, των δονήσεων, του αερίου, του αέρα, του νερού, του θαλάσσιου νερού, του πετρελαίου, των καυσίμων, του υγρού αερίου, του ψυκτικού υγρού και πολλών άλλων χημικών ουσιών
- Έγκριση NSF
- Έγκριση WRAS
- Έγκριση DVGW

Πεδία εφαρμογής

Πεδίο εγκαταστάσεων και υγειονομικό πεδίο, κατασκευή σωληνωτών αγωγών, βιομηχανία, αυτοκινητοβιομηχανία, διαχείριση υδάτινων πόρων, βιομηχανία αερίου, χημικών και πετρελαίου.

Τεχνικά δεδομένα

Βάση	αναερόβια κόλλα
Χρώματα	Κίτρινο
ΣκλήρυνσηΩρες	5 - 10
Σύστημα σκλήρυνσης	αναερόβιο
Ανθεκτική στην πίεση	120 (10 σε αέριο)
Λειτουργική ισχύςΩρες	1 - 3
Μέγεθος σπειρώματος έως	M56
Απαιτούμενος χρόνος για να είναι ανθεκτικό σε περαιτέρω επεξεργασία	15-30
Διάρκεια ζωής	36 Μήνες
Ροπή αποκόλλησης	18 - 24
Αντοχή διάτμησης	6 - 13
Γεφύρωση ρωγμών	0,3
Αντοχή στη θερμοκρασία	-55 - +150

Τεχνικό φύλλο δεδομένων

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας +5 °C έως +35 °C. Καθαρίστε σχολαστικά τη βιδωτή σύνδεση και απολιπάνετε την με PETEC Multi Cleaner (αριθ. τεμαχίου 82100 ή 82200). Επαλείψτε στεγανωτικό σπειρωμάτων PETEC σε μια πλευρά και ενώστε άμεσα. Σφίξτε την περιστροφική σύνδεση στην προβλεπόμενη ροπή στρέψης. * Η αναερόβια σκλήρυνση πραγματοποιείται απουσία αέρα μεταξύ των μεταλλικών επιφανειών. Για παθητικές επιφάνειες, μεγάλα πλάτη διάκενων, χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος και για ταχύτερη σκλήρυνση, συνιστάται ο αναερόβιος ενεργοποιητής της PETEC (αριθ. τεμαχίου 90920). Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοέλεγχοι. Στεγανοποιητικό για συναρμολογούμενες από τον κατασκευαστή σπειρωτές συνδέσεις σε συσκευές αερίου και εξαρτήματα. Ελεγμένο σύμφωνα με το DIN EN 751-1. Δεν επιτρέπεται η χρήση σε εγκαταστάσεις αερίου σύμφωνα με το DVGW-TRGI 2018. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων



αριθ. τεμαχίου: 97217

50 g