

ΧΑΛΥΒΑΣ POWER

Ιδιότητες

Στόκος 2 συστατικών ταχείας σκλήρυνσης για επισκευή, συγκόλληση και πλήρωση.

- απλή εφαρμογή λόγω της εξαιρετικής πρόσφυσης
- εξαιρετικά υψηλή αντοχή
- ταχεία σκλήρυνση ακόμα και μέσα σε νερό
- ανοξείδωτος
- με δυνατότητα βαφής
- με εφαρμογή γενικής χρήσης σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες
- μπορεί να υποβληθεί σε επανεπεξεργασία, π.χ. λείανση, διάτρηση, κοπή σπειρωμάτων, πριόνισμα
- ανθεκτική στο νερό, το θαλασσινό νερό, το ψυκτικό υγρό, το λάδι και πολλές χημικές ουσίες και εν μέρει στα καύσιμα

Πεδία εφαρμογής

Κατάλληλο για τη συγκόλληση, την πλήρωση και τη στεγανοποίηση ρωγμών, οπών, λανθασμένων οπών, κενών. Για την επιδιόρθωση και την ανακατασκευή μετάλλου (σίδηρος, χάλυβας, χυτοσίδηρος, αλουμίνιο, κράματα κ.π.ά.) και μερών από κεραμικό, σκυρόδεμα, ξύλο και πλαστικό. Για γρήγορες και μόνιμες επισκευές, π.χ.: ρεζερβουάρ, ψυγείο, σωλήνες, σπειρώματα, δεξαμενές, υδρορροή, μέρη του αμαξώματος και των λαμαρινών.

Τεχνικά δεδομένα

Βάση	Εποξεική ρητίνη
Χρώματα	Γκριζα
Σκλήρυνσηλεπτά	30
Σύστημα σκλήρυνσης	2Σ
Αντοχή στη συμπίεση	55
Απαιτούμενος χρόνος για να είναι ανθεκτικό σε περαιτέρω επεξεργασία	10
Διάρκεια ζωής	18 Μήνες
Σκληρότητα Shore A	80
Αντοχή στη θερμοκρασία	-50 - +180
Διάρκεια διατήρησης σε δοχείο	4
Αντοχή σε εφελκυσμό και διάτμηση	6,2

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας +5 °C έως +30 °C. Λειαίνετε κατά το δυνατόν την επιφάνεια και καθαρίστε σχολαστικά και απολιπάνετε την με PETEC Multi Cleaner (αριθ. τεμαχίου 82100 ή 82200). Κόψτε την απαραίτητη ποσότητα Χάλυβας POWER και αφαιρέστε τη διάφανη προστατευτική μεμβράνη. Πλάστε το POWER STAHL μέχρις ότου να σχηματιστεί ένα ενιαίο γκριζο χρώμα. Απλώστε τον στόκο εντός τριών λεπτών απευθείας πάνω στο σημείο επιδιόρθωσης και πιέστε γερά, πιέστε μέσα σε ρωγμές και τρύπες. Η εκ νέου επεξεργασία (π.χ. λείανση, βαφή) είναι δυνατή μόνο μετά από τη σκλήρυνση της κόλλας. Τυχόν βερνίκια που περιέχουν διαλύτες και άλλα μέσα ενδέχεται να εμποδίσουν τη σκλήρυνση ή να την καταστρέψουν. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών, υλικών και άλλων παραγόντων επιρροής, απαιτείται η διενέργεια αυτοελέγχου και ελέγχου καταλληλότητας. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Τεχνικό φύλλο δεδομένων

Μεγέθη πακέτων

	
αριθ. τεμαχίου: 97350	αριθ. τεμαχίου: 97450
Συσκευασία 50 g	Χάρτινη κάρτα συσκευασίας με blister 50 g