

ΥΓΡΟ ΜΈΤΑΛΛΟ

Ιδιότητες

Εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών για μέταλλα, για πλήρωση, διαμόρφωση με σπάτουλα, συγκόλληση.

- εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα μέταλλα, όπως π.χ. σίδηρος, χάλυβας, χυτοσίδηρος, αλουμίνιο κ.λπ., καθώς και κεραμικό, σκυρόδεμα, ξύλο και πολλά πλαστικά
- με ταχεία σκλήρυνση
- εξαιρετική πρόσφυση και υψηλή σταθερότητα και σε άλλα υλικά
- μηχανικά επεξεργάσιμο, μπορεί να λειανθεί και να βαφτεί με πολλά συστήματα βαφής
- ανθεκτική στο νερό, το θαλασσινό νερό, το ψυκτικό υγρό, το λάδι και πολλές χημικές ουσίες και εν μέρει στα καύσιμα

Πεδία εφαρμογής

Κατάλληλο για επισκευές σε σίδηρο, χάλυβα, χυτοσίδηρο, κεραμικό, σκυρόδεμα, ξύλο και πολλά πλαστικά.

Κατάλληλο για την πλήρωση, τη διαμόρφωση με σπάτουλα και τη συγκόλληση ρωγμών, οπών, λανθασμένων οπών, κενών. Για επισκευές σε σωλήνες, ρεζερβουάρ, σπειρώματα, εξαρτήματα αμαξώματος και μηχανής.

Τεχνικά δεδομένα

Βάση	Εποξεική ρητίνη
Χρώματα	Γκρίζα
Σκλήρυνση/λεπτά	30
Σύστημα σκλήρυνσης	2Σ
Απαιτούμενος χρόνος για να είναι ανθεκτικό σε περαιτέρω επεξεργασία	10
Διάρκεια ζωής	12 Μήνες
Αντοχή στη θερμοκρασία	-30 - +120
Διάρκεια διατήρησης σε δοχείο	4
Αντοχή σε εφελκυσμό και διάτμηση	25

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5 °C έως +30 °C. Λειαίνετε κατά το δυνατόν την επιφάνεια και καθαρίστε σχολαστικά και απολιπάνετε την με PETEC Multi Cleaner (αρ. τεμ. 82100 ή 82200). Τοποθετήστε διπλό φυσίγγιο σε πιστόλι εφαρμογής της PETEC (αριθ. τεμαχίου 98502) και αφαιρέστε το πώμα σφράγισης. Πιέστε για να εξέλθει η απαιτούμενη ποσότητα κόλλας και αναμείξτε ή τοποθετήστε τον σωλήνα ανάμειξης (αποφύγετε διαλείμματα άνω των 4 λεπτών, καθώς η κόλλα σκληραίνει και στο εσωτερικό του σωλήνα ανάμειξης) και εφαρμόστε απευθείας στο σημείο συγκόλλησης. Ενώστε, εντός 4 λεπτών, τα υλικά που προορίζονται για συγκόλληση. Μετά τη χρήση, σφραγίστε το διπλό φυσίγγιο με το πώμα σφράγισης. Η εκ νέου επεξεργασία (π.χ. λείανση, βαφή) είναι δυνατή μόνο μετά από τη σκλήρυνση της κόλλας. Τυχόν βερνίκια που περιέχουν διαλύτες και άλλα μέσα ενδέχεται να εμποδίσουν τη σκλήρυνση ή να την καταστρέψουν. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών, υλικών και άλλων παραγόντων επιρροής, απαιτείται η διενέργεια αυτοελέγχου και ελέγχου καταλληλότητας. Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοελέγχοι. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων

	
αριθ. τεμαχίου: 97425	αριθ. τεμαχίου: 97355
25 ml χωρίς σωλήνα ανάμειξης	50 ml