

ΥΛΙΚΌ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΪΗΣΗΣ ΜΕ ΣΙΛΙΚΌΝΗ ΥΨΗΛΉΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑΣ, SIKO M

Ιδιότητες

Η εναλλακτική λύση στις συμβατικές στεγανοποιήσεις σταθερών υλικών! Μόνιμα ελαστική σιλικόνη ενός συστατικού για εφαρμογές σε περιοχές με επιβάρυνση θερμοκρασίας.

- αντικαθιστά στεγανοποιήσεις σταθερών υλικών
- μόνιμη στεγανοποίηση
- μόνιμα ελαστικό, διαστατικά σταθερό
- γεφυρώνει μεγάλες ρωγμές
- συμπληρώνει κενά, τραχύτητες και ανωμαλίες
- χωρίς παραμόρφωση λόγω συμπίεσης
- χωρίς απώλεια δύναμης σύσφιξης
- ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες και στην κλιματική αλλαγή
- ανθεκτική στο νερό, το θαλασσινό νερό, το ψυκτικό υγρό, το λάδι και πολλές χημικές ουσίες και εν μέρει στα καύσιμα

Πεδία εφαρμογής

Στεγανοποιεί μεταλλικά τεμάχια (αλουμίνιο, μαντέμι, χάλυβα, κ.π.ά), πλαστικές ύλες, γυαλί, κεραμικό και ξύλο π.χ. δεξαμενές λαδιού, ελαιολεκάνες μετάδοσης κίνησης, περιβλήματα μετάδοσης κίνησης, στεγανοποιήσεις διαφορικού, αντλίες νερού και λαδιού, περιβλήματα θερμοστατών, καλύμματα συστημάτων μετάδοσης κίνησης, καλύμματα βαλβίδων, καλύμματα μετωπικών τροχών, στεγανοποιήσεις διαφορικού, καλύμματα περιβλημάτων μονάδων ελέγχου, κιβώτια μπαταριών, προβολείς, πίσω προβολείς, προστατευτικά περιβλήματα κ.π.ά. Στεγανοποίηση και χωρίς αποσυναρμολόγηση (ανάλογα με την εφαρμογή).

Τεχνικά δεδομένα

Βάση	σταυροσύνδεση οξικού
Χρώματα	Μαύρο
ΣκλήρυνσηΩρες	1 mm/ 5h
Σύστημα σκλήρυνσης	Υγρασία αέρα
Επιμήκυνση θραύσεως	300
Θέση σε λειτουργία	60
Διάρκεια ζωής	24 Μήνες
Σκληρότητα Shore A	22
Αντοχή στη θερμοκρασία	-50 - +260
Διάρκεια διατήρησης σε δοχείο	10
Τάση θραύσης	2,0

Τεχνικό φύλλο δεδομένων

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5 °C έως +35 °C. Απομακρύνετε τα παλιά στεγανοποιητικά, καθαρίστε σχολαστικά τις επιφάνειες που πρόκειται να στεγανοποιηθούν και απολιπάνετέ τις με PETEC Multi Cleaner (αριθ. τεμαχίου 82100 ή 82200). Επαλείψτε ομοιόμορφα το επιθυμητό πάχος στρώσης (ακόμη και σε οπές ή σπειρώματα) και ενώστε αμέσως τα μέρη που προορίζονται για στεγανοποίηση. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών, υλικών και άλλων παραγόντων επιρροής, απαιτείται η διενέργεια αυτοελέγχου και ελέγχου καταλληλότητας. Δώστε προσοχή στη λίστα στοιχείων σχετικά με την ανθεκτικότητα, στο τεχνικό φύλλο ασφαλείας και τεχνικών δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων

	
αριθ. τεμαχίου: 97720	αριθ. τεμαχίου: 97780
200 ml	70 ml