

ΚΟΛΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Ιδιότητες

Κόλλα υψηλής απόδοσης 2 συστατικών ειδικής χρήσης με πολύ καλή πρόσφυση σε επιφάνειες που είναι δύσκολο να συγκολληθούν.

- μεγάλη ισχύς κόλλησης με πολύ υψηλή τελική αντοχή
- Γεφύρωση ρωγμών έως 0,3 mm
- μπορεί να λειανθεί και να βαφτεί με πολλά συστήματα βαφής
- ανθεκτική στο νερό, το θαλασσινό νερό, το ψυκτικό υγρό, το λάδι και πολλές χημικές ουσίες και εν μέρει στα καύσιμα

Πεδία εφαρμογής

Για δομική κόλληση πλαστικών χαμηλής ενέργειας, όπως π.χ. PE, PP, PTFE, PBT, PA, PC, POM, PVA, PMMA, ABS, PBT, PVF, EPDM, PU, TPE PVC, A-PET, καθώς και μικτά πλαστικά κ.λπ. Επίσης, για τη συγκόλληση συνδυασμών υλικών, π.χ. με διάφορα είδη πλαστικών, μέταλλα, ελαστικά, γυαλί, πέτρα, ξύλο κ.λπ. Επιπλέον, είναι κατάλληλο για συγκόλληση αισθητήρων PDC.

Τεχνικά δεδομένα

Βάση	Μεθυλική μεθακρυλάτη
Χρώματα	Λευκή
Σκλήρυνση/Ωρες	8-24
Σύστημα σκλήρυνσης	2Σ
Απαιτούμενος χρόνος για να είναι ανθεκτικό σε περαιτέρω επεξεργασία	90 Minuten
Διάρκεια ζωής	12 Μήνες
Θερμοκρασία αποθήκευσης	+2 - +7
Γεφύρωση ρωγμών	0,3
Αντοχή στη θερμοκρασία	-55 - +80
Διάρκεια διατήρησης σε δοχείο	3
Αντοχή σε εφελκυσμό και διάτμηση	17,2

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5 °C έως +25 °C. Λειαίνετε κατά το δυνατόν τις επιφάνειες και τις καθαρίζετε σχολαστικά και τις απολιπαίνετε με PETEC Multi Cleaner (αριθ. τεμαχίου 82100 και 82200). Εισαγάγετε το έμβολο στη διπλή σύριγγα, αφαιρέστε το πώμα σφράγισης, τοποθετήστε τον σωλήνα ανάμειξης (αριθ. τεμαχίου 98511) (αποφύγετε τις παύσεις που είναι μεγαλύτερες από 3 λεπτά, καθώς η κόλλα σκληραίνει ακόμη και εντός του σωλήνα ανάμειξης) και εφαρμόστε την απαιτούμενη ποσότητα απευθείας στο σημείο συγκόλλησης. Ενώστε, εντός τριών λεπτών, τα υλικά που προορίζονται για συγκόλληση. Μετά τη χρήση, σφραγίστε τη διπλή σύριγγα με το πώμα σφράγισης. Τυχόν βερνίκια που περιέχουν διαλύτες και άλλα μέσα ενδέχεται να εμποδίσουν τη σκλήρυνση ή να την καταστρέψουν. Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοέλεγχοι. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων



αριθ. τεμαχίου: 98110

10 ml