

ΑΦΡΟΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ 2Σ

Ιδιότητες

Αφρός αμαξώματος 2 συστατικών για επαγγελματική επισκευή ατυχημάτων, για την επαγγελματική επισκευή κατόπιν ατυχήματος, την αποκατάσταση και την επιδιόρθωση τμημάτων του αμαξώματος. Ο Αφρός αμαξώματος 2Σ προσκολλάται σε μεταλλικές επιφάνειες, ξύλο καθώς και σε πολλά πλαστικά (συμπεριλαμβανομένου του στυρολίου, του άκαμπτου αφρού PU, του πολυεστέρα κ.π.ά.) και σε σύνθετες ίνες. Το αμάξωμα και τα πρόσθετα μέρη, όπως τα μαρσπιέ, το καπό κινητήρα, οι πόρτες, οι κολώνες Α, Β και C, το καπό του χώρου αποσκευών, τα τμήματα οροφής και δαπέδου, καθώς και τα οπίσθια και πλευρικά μέρη μπορούν να πληρωθούν, να επανεπιχριστούν και, έτσι, να προστατευτούν από τους κραδασμούς και τη διάβρωση λόγω επαφής.

- προσκολλάται σε μέταλλα, πλαστικά και σύνθετες ίνες
- εξαιρετικό αποτέλεσμα κατά των έντονων θορύβων, καθώς και μόνωση θορύβου και ήχου
- προστατεύει έναντι διεύθυνσης σκόνης και ψεκαζόμενου νερού
- Ανθεκτικό στη θερμοκρασία, στη γήρανση και στις καιρικές συνθήκες
- γεφυρώνει και συμπληρώνει τις ρωγμές
- Με υψηλή δύναμη συγκόλλησης
- αντισταθμίζει τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας
- εξαλείφει τη διάβρωση λόγω επαφής
- Συμπεριφορά σε πυρκαγιά, κλάση υλικού κατασκευής B2

Πεδία εφαρμογής

Ο αφρός αμαξώματος της PETEC είναι ένας αφρός αμαξώματος 2 συστατικών για επαγγελματική επισκευή ατυχημάτων, για την επαγγελματική επισκευή κατόπιν ατυχήματος, την αποκατάσταση και την επιδιόρθωση τμημάτων του αμαξώματος. Ο αφρός αμαξώματος προσκολλάται σε μεταλλικές επιφάνειες, ξύλο καθώς και σε πολλά πλαστικά (συμπεριλαμβανομένου του στυρολίου, του άκαμπτου αφρού PU, του πολυεστέρα κ.π.ά.) και σε σύνθετες ίνες. Το αμάξωμα και τα πρόσθετα μέρη, όπως τα μαρσπιέ, το καπό κινητήρα, οι πόρτες, οι κολώνες Α, Β και C, το καπό του χώρου αποσκευών, τα τμήματα οροφής και δαπέδου, καθώς και τα οπίσθια και πλευρικά μέρη μπορούν να πληρωθούν, να επανεπιχριστούν και, έτσι, να προστατευτούν από τους κραδασμούς και τη διάβρωση λόγω επαφής. Ο αφρός είναι, επίσης, εξαιρετικός για την εξάλειψη και τη μόνωση ήχου, θορύβου και θορύβων στις κοιλότητες του αμαξώματος.

Τεχνικά δεδομένα

Βάση	Πολυουρεθάνη
Χρώματα	Γκρίζα
Σκλήρυνσηλεπτά	50
Σύστημα σκλήρυνσης	2Σ
Χωρίς κόλλα	25
Διάρκεια ζωής	18 Μήνες
ΑποκοπήΜετά	30
Αντοχή στη θερμοκρασία	-35 - +90
Διάρκεια διατήρησης σε δοχείο	10
Θερμοκρασία υποβάθρου	+5 - + 30
Πλήρης φόρτωση	24
Απόδοση όγκου	10

Τεχνικό φύλλο δεδομένων

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +10 °C έως +25 °C. Καθαρίστε και απολιπάνετε σχολαστικά τις στερεές επιφάνειες (χωρίς ρύπους και σκουριά) με το PETEC Multi Cleaner (αριθ. τεμαχίου 82100 ή 82200). Αφαιρέστε το πώμα σφράγισης και βιδώστε τον καθετήρα ψεκασμού στη βαλβίδα. Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα, περιστρέψτε την περιστροφική πλάκα του δοχείου 6 φορές προς τα δεξιά. Για την τέλεια αναλογία ανάμειξης, κρατήστε τη βαλβίδα πατημένη και ανακινήστε το δοχείο 30 φορές. Στη συνέχεια, το προϊόν μπορεί να αποσπαστεί, με τη βαλβίδα στραμμένη προς τα κάτω, με τον μοχλό στον καθετήρα ψεκασμού (αποφύγετε παύσεις άνω των 10 λεπτών, καθώς ο αφρός σκληραίνει και στον καθετήρα ψεκασμού). Εάν είναι απαραίτητο, ενώστε, εντός 10 λεπτών, τα υλικά που προορίζονται για συγκόλληση. Φροντίστε να επεξεργαστείτε πλήρως το ενεργοποιημένο δοχείο (Κίνδυνος: Διαφορετικά μπορεί να υπερθερμανθεί και να σκάσει). Μετά τη σκλήρυνση, το πλεονάζον υλικό μπορεί να κοπεί. Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοέλεγχοι. Ακολουθήστε τις οδηγίες επισκευής του κατασκευαστή του οχήματος. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων



αριθ. τεμαχίου: 98140

Δοχείο 400 ml