

ΥΓΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Ιδιότητες

- εξαιρετική πρόσφυση σε πολλά πλαστικά και πλαστικές ενώσεις
- επίσης για κεραμικά, σκυρόδεμα, ξύλο και πολλά μέταλλα
- ισχυρή συγκόλληση
- εξαιρετικές ιδιότητες σχηματοποίησης και διαμόρφωσης
- μεγάλη διάρκεια διατήρησης σε δοχείο (χρόνος επεξεργασίας) για τέλειο αποτέλεσμα
- εξαιρετικά σταθερή ένωση, ελαφρά εύκαμπτη και ασφαλής έναντι θραύσης
- μπορεί να λειανθεί και να βαφτεί με πολλά συστήματα βαφής
- ανθεκτική στο νερό, το θαλασσινό νερό, το ψυκτικό υγρό, το λάδι και πολλές χημικές ουσίες και εν μέρει στα καύσιμα

Πεδία εφαρμογής

Κόλλα 2 συστατικών για πλήρωση, στοκάρισμα, επισκευή και συγκόλληση.

Τεχνικά δεδομένα

Βάση	Πολυουρεθάνη
Χρώματα	Μαύρο
Σκλήρυνση/λεπτά	120
Σύστημα σκλήρυνσης	2Σ
Επιμήκυνση θραύσεως	170
Απαιτούμενος χρόνος για να είναι ανθεκτικό σε περαιτέρω επεξεργασία	20
Διάρκεια ζωής	24 Μήνες
Σκληρότητα Shore A	65
Αντοχή στη θερμοκρασία	-40 - +140
Διάρκεια διατήρησης σε δοχείο	7 - 10
Θερμοκρασία επεξεργασίας	+5 - +30
Αντοχή σε εφελκυσμό και διάτμηση	16,2

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5°C έως +30°C. Λειαίνετε κατά το δυνατόν την επιφάνεια και καθαρίστε σχολαστικά και απολιπάνετε την με PETEC Multi Cleaner (αρ. τεμ. 82100 ή 82200). Ως επίχρισμα πρόσφυσης συνιστάται το πλαστικό αστάρι PETEC (αριθ. τεμαχίου 98315). Λειαίνετε τις ρωγμές σχήματος V. Τοποθετήστε διπλό φυσίγγιο σε πιστόλι εφαρμογής της PETEC (αριθ. τεμαχίου 98502) και αφαιρέστε το πώμα σφράγισης. Πιέστε για να εξέλθει η απαιτούμενη ποσότητα κόλλας και αναμειξτε ή τοποθετήστε τον σωλήνα ανάμειξης (αποφύγετε διαλείμματα άνω των 7 λεπτών, καθώς η κόλλα σκληραίνει και στο εσωτερικό του σωλήνα ανάμειξης) και εφαρμόστε απευθείας στο σημείο συγκόλλησης. Ενώστε, εντός 7 λεπτών, τα υλικά που προορίζονται για συγκόλληση. Μετά τη χρήση, σφραγίστε τη διπλή σύριγγα με το πώμα σφράγισης. Η εκ νέου επεξεργασία (π.χ. λείανση, βαφή) είναι δυνατή μόνο μετά από τη σκλήρυνση της κόλλας (περ. 120 λεπτά). Τυχόν βερνίκια που περιέχουν διαλύτες και άλλα μέσα ενδέχεται να εμποδίσουν τη σκλήρυνση ή να την καταστρέψουν. Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοέλεγχοι. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων



αριθ. τεμαχίου: 98355

50 ml