

## Ficha Técnica

# PROTECCIÓN DE CAVIDADES Y CONSERVACIÓN TRANSLÚCIDA

## Características

- Protección duradera para cavidades de la carrocería
- película protectora de secado rápido de plasticidad permanente
- repele la humedad, no se agrieta o reseca
- capa de cera flexible y ligeramente adhesiva
- muy buena penetración, también se puede llegar a las cavidades de difícil acceso de la carrocería
- se filtra y elimina la humedad
- alta resistencia al calor y buena flexibilidad en condiciones de frío
- resistente al agua, niebla salina, aceite así como ácidos y alcalines débiles
- sonda de pulverización de 60 cm incluida (spray)

## Áreas de aplicación

Ofrece una protección óptima en zonas amenazadas por la corrosión. Gracias a la excelente capacidad de penetración se alcanzarán también las cavidades de difícil acceso de la carrocería.

## Datos Técnicos

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Base                      | Cera de parafina      |
| Colores                   | Translúcido           |
| Presión de trabajo        | 3 -4                  |
| Periodo de almacenamiento | 36 Meses              |
| Prueba de niebla salina   | 1000 por 100 µm (Ri0) |
| Resistencia térmica       | -35 - +200            |

## Instrucciones de uso

Temperatura de trabajo: de +5 °C a +30 °C. Agitar bien antes de usar. Aplique la protección de cavidades y conservación PETEC con la pistola para los bajos de PETEC (art. n.º 98507) sobre la superficie sin corrosión, limpia, seca y desengrasada. En caso necesario, desenrosque la manguera. Cuando se aplican capas más gruesas, se recomienda dejar secar el producto entre capa y capa. Con un grosor de recubrimiento multicapa, puede producirse una coloración blanca de la cera. Comprobación individual de la compatibilidad del material requerida. Peligro de autooxidación de aleaciones. Este producto contiene disolventes, que con el tiempo pueden disolver o atacar los revestimientos existentes. No se deben combinar aleatoriamente diferentes productos para la protección de los bajos sin realizar pruebas individuales. Para garantizar la idoneidad del producto para el uso deseado se recomienda, en cualquier caso, realizar pruebas individuales. No se puede pintar. No aplicar en el sistema de frenado o de escape, escudo térmico o en piezas de goma. Limpie la pistola para los bajos tras su uso. ¡Preste atención a la ficha técnica y de seguridad! (Descargue las fichas técnicas de PETEC en [www.petec.de](http://www.petec.de))

## Ficha Técnica

### Tamaños de envase

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>N.º de artículo: 73510</b>                                                     | <b>N.º de artículo: 73550</b>                                                     |
| 1000 ml                                                                           | 500 ml                                                                            |