

INOX-SUIHKE

Ominaisuudet

- hitsattava pintatiiviste
- hitsaussuojaa ja korroosiota estävä pinnoite
- yhteensopiva monien metallien kanssa
- erinomainen peittävyys
- ehkäisee kosketuskorroosiota
- ei sisällä silikonia
- kestää vettä, suolavettä, mietoja happoja ja emäksiä

Käyttöalueet

PETEC INOX -suihke on nopeasti kuivuva ja yleiskäyttöinen pintamaali. Erinomaisesti tarttuva ruosteensuoja-aine tiivistää hitsauspisteet ja -saumat pysyvästi. Hitsattaessa korin kahta peltiosaa tuote suojaa niitä ruosteelta. Soveltuu käytettäväksi myös inerttikaasussa ja pistehitsauksessa pistehitsauksen tiivistyksenä. Käyttökohteisiin kori- ja ajoneuvorakentamisessa, metallirakentamisessa, hitsauspajoissa, laivoissa, rakennus- ja maatalouskoneissa sekä teollisuudessa ja käsäteollisuudessa.

Tekniset Tiedot

Värit	Hopea
Tartuntakuiva	15
Säilyvyysaika	36 Kuukautta
Pölykuiva	5
Lämmönkestävyys	+120

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C – +25 °C. Ravistele tölkkiä hyvin ennen käyttöä. Poista karkeat jäännökset pinnoilta (esim. hiekkapuhallus tai hionta) ja puhdista huolellisesti PETEC Multi Cleaner -puhdistusaineella (tuotenumero 82100 tai 82200) ja poista rasva. Suihkuta PETEC INOX suihke ristikkäin useissa ohuissa kerroksissa n. 20 cm etäisyydeltä pinnoitettavalle pinnalle. Anna tuotteen kuivua noin 4 minuuttia jokaisen ruiskutuksen välillä. Voidaan hitsata n. 2–3 tunnin kuluttua sopivalla hitsausmenetelmällä. Kuivumisaika riippuu kerroksen paksuudesta, ympäristön lämpötilasta ja kosteudesta. 24 tunnin kuluttua pinta on täysin kuiva. Pinta voidaan käsitellä tarkoitukseen soveltuvalla lakalla vasta sen ollessa täysin kovettunut. Liutainaineita sisältävät lakat tai muut tuotteet voivat estää tai häiritä pinnan kovettumista. Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi toivottua käyttötarkoitusta varten suosittelemme testaamaan sen ensin. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja ruiskuta venttiili tyhjäksi. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Säiliökoot



tuotenumero: 70360

500 ml