

PUHDISTUSLIINA

Ominaisuudet

- silikonijäämien poistamiseen tuulilasien liimapinnalta
- ei jäämiä

Käyttöalueet

Liimapintojen puhdistamiseen ja rasvanpoistoon ennen liima- ja tiivistysaineiden käyttöä.

Tekniset Tiedot

Perusta	99,9 % IPA-isopropanoli
Värit	Läpinäkyvä
Kuivumisaika	10
Säilyvyysaika	24 Kuukautta
Työstölämpötila	+5 - +35

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5°C - +35°C. Kaupallisesti saatavilla olevat puhdistusaineet ja lasinpuhdistusaineet ovat täysin sopimattomia tuulilasin liimojen esikäsitteilyyn. Karhenna liimapinta mukana toimitetulla hiomavillalla ja puhdista perusteellisesti yhteen suuntaan PETEC-puhdistusliinalla ja poista rasva. Prosessi voidaan joutua toistamaan likaisuudesta riippuen. Liimapinnan alueelta on poistettava kaikki lika-, pöly-, öljy-, rasva- ja vahajäämät huolellisesti pois. Varmista myös, että käsiteltävällä pinnalla ei ole silikonijäämiä. Noin 10 minuutin tuuletusajan jälkeen liimapinta voidaan jatkokäsitellä (esim. pohjustus- ja aktiivointiaineella suoraan liimaamalla). Huomioi asennusohje, turvallisuus- ja tekninen tietolehti! (Lataa PETEC-asennusohje, tietolehdet sekä käyttövideo osoitteessa www.petec.de)

Säiliökoot



tuotenumero: 82111

1 Kappaletta