

POHJUSTUSAINE JA AKTIVOINTIAINE

Ominaisuudet

Tartunta-aine

- tarttuvuuden edistämiseen lasituksissa, joissa on tai ei ole keraaminen silkkipainopinnoite, jolla on erinomainen UV-suojaus

Aktivointiaine

- PU-RIM- ja PVC-pinnoitteiden aktivoimiseen
- helppo levitys paikoilleen ruuvattavan applikaattorin ansiosta
- erinomainen peittävyys (väri: musta)
- PU-pohjaisten liimojen ja tiivisteiden tarttuvuuden edistäjä ja UV-suojaus

Käyttöalueet

Yhdistää Schwartz-pohjusteaineen ja aktivaattorin edut yhdessä tuotteessa.

TeknisetTiedot

Perusta	Seos
Värit	Musta
Kuivumisaika	10
Säilyvyysaika	18 Kuukautta
Työstölämpötila	+5 - +35

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C ... +35 °C. TÄRKEÄÄ: Markkinoilla olevat puhdistusaineet ja lasinpuhdistusaineet eivät sovellu esikäsittelyyn ikkunaliimauksissa. Karhenna liimapinta mukana toimitetulla hiomavillalla ja puhdista perusteellisesti yhteen suuntaan PETEC-puhdistusliinalla (tuotenro 82111) tai PETEC Multi Cleaner -puhdistusaineella (tuotenro 82100) ja poista rasva. Kaikki lika, pöly, öljy, rasva ja vaha on poistettava liimapinnalta jättämättä jäämiä. Varmista myös, että käsiteltävällä pinnalla ei ole silikonijäämiä. Sitkeät silikonijäämät on poistettava Sealant & Adhesive Remover Spray -suihkeella (tuotenro 82150)! Ravista Kombistick-pakkausta huolellisesti ennen käyttöä. Avaa putken kalvo huopa-applikaattorilla ja kierrä kokonaan kiinni.

Levitä pohjustus- ja aktivointiainetta tasaisesti yhteen suuntaan liimapinnalle ja hieman leveämmälle alueelle, jossa liimatipat menevät päällekkäin. Älä aloita liiman levittämistä ennen kuin ilmakeivusaika* on täyttynyt. Ravista pohjustus- ja aktivointiainetta, kunnes sen sisältö on sekoittunut tasaisesti ja sitä voidaan levittää syvän mustana. Levitä tarvittaessa useita kerroksia pohjustus- ja aktivointiainetta. Noudata asennusohjeita, sovellusvideota, turvallisuusohjeita ja teknisen tietolehden ohjeita!

(Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Säiliökoot



tuotenumero: 82410

10 ml