

LASILIIIMA

Ominaisuudet

- kaikille ajoneuvotyypeille
- nopeasti läpikovettuva
- Korkeamoduulinen
- antennilasille
- alhainen johtavuus
- hyvä tarttuvuus jäännösmateriaaliin
- erittäin nopea liikennekelpoisuus

Käyttöalueet

Nopeasti kovettuva, korkeamoduulinen, polyuretaanipohjainen yksikomponenttinen tuulilasiliima etu-, taka- ja sivuikkunoiden kiinnittämiseen.

Tekniset Tiedot

Perusta	1-komponenttinen polyuretaani
Värit	Musta
Kovettuva	3,5
Kovetusjärjestelmä	Kosteus
Säilyvyysaika	12 Kuukautta
Venymä repeämässä	700
Leikkauslujuus	3,5
ShoreAKovuus	57
Lämmönkestävyys	-40 - +100
Käyttöaika	20
Työstölämpötila	+5 - +35
Kulutus	50
Turvallinen ajoonlähtöaika	2
Vetolujuus	7,5

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5°C ... +35°C. Karhenna liimattava pinta tarvittaessa kevyesti hiomavillalla. Puhdista liimapinnat huolellisesti PETEC-puhdistusliinalla (tuotenro 82111) tai PETEC Multi Cleaner -puhdistusaineella (tuotenro 82100 tai 82200) ja poista rasva. Levitä sitten PETEC pohjustus- ja aktivointiainetta (tuotenro 82410) tasaisesti yhteen suuntaan lasin liimapinnalle. Vedä tiivistekorkki irti, puhkaise kalvo, aseta suutin paikalleen ja levitä liima liimapinnalle puristuspuistolilla kolmionmuotoisen palon muotoon. Hävitä ensimmäiset 2 cm liimaa. Noudata ajoneuvon valmistajan antamia raidegeometriaa ja kiinnitystä koskevia vaatimuksia. Huomioi asennusohje, turvallisuus- ja tekninen tietolehti! (Lataa PETEC-asennusohje, tietolehdet sekä käyttövideo osoitteessa www.petec.de)

Tekninen Tietolehti

Säiliökoot

		
tuotenumero: 83310	tuotenumero: 83400	tuotenumero: 83600
310 ml patruuna	400 ml letkuposseille	600 ml letkuposseille