

TUULILASILIIIMASETTI

Ominaisuudet

Etu-, taka- ja sivuikkunoiden pohjustusaineettomaan asennukseen.

- soveltuu kaikille ajoneuvotyypeille
- nopeasti läpikovettuva
- Korkeamoduulinen
- antennilasille
- alhainen johtavuus
- erittäin nopea liikennekelpoisuus: 120 minuuttia

Käyttöalueet

Etu-, taka- ja sivulasien asennukseen.

Tekniset Tiedot

Perusta	1-komponenttinen polyuretaani
Värit	Musta
Kovettuva	3,5
Kovetusjärjestelmä	Kosteus
Liikennekelpoisuus	2
Säilyvyysaika	12 Kuukautta
Venymä repeämässä	700
Leikkauslujuus	3,5
ShoreAKovuus	57
Lämmönkestävyys	-40 - +100
Käyttöaika	20
Työstölämpötila	+5 - +35
Turvallinen ajoonlähtöaika	2
Vetoleikkauslujuus	7,5

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5°C ... +35°C. Karhenna liimattava pinta tarvittaessa kevyesti hiomavillalla. Puhdista liimapinnat huolellisesti PETEC-puhdistusliinalla (tuotenro 82111) tai PETEC Multi Cleaner -puhdistusaineella (tuotenro 82100 tai 82200) ja poista rasva. Levitä sitten PETEC pohjustus- ja aktivointiainetta (tuotenro 82410) tasaisesti yhteen suuntaan lasin liimapinnalle. Avaa sitten Scheibenkleber-tuulilasiliimapatruuna, aseta suutin paikalleen ja hävitä ensimmäiset 2cm liimaa. Levitä tuulilasiliimaa puristuspuistolilla kolmionmuotoisen palon muodossa liimapinnalle. Noudata ajoneuvon valmistajan antamia raidegeometriaa ja kiinnitystä koskevia vaatimuksia. Huomioi asennusohje, turvallisuus- ja tekninen tietolehti! (Lataa PETEC-asennusohje, tietolehdet sekä käyttövideo osoitteessa www.petec.de)

Säiliökoot

	
tuotenumero: 83333	tuotenumero: 83433
310 ml patruunasarja	400 ml putkimainen pussisarja