

SCHEIBENKLEBER-IKKUNALIIMA, ECONOMY-PAKKAUS

Ominaisuudet

Etu-, taka- ja siviikkunoiden pohjustusaineettomaan asennukseen.

- Uv-säteilyä kestävä
- ei sisällä isosyanaattia
- alhainen johtavuus
- soveltuu kaikille ajoneuvotyypeille
- TÜV-törmäystestattu
- Korkeamoduulinen
- nopeasti läpikovettuva
- Liikennekelpoisuus: 120 minuuttia

Käyttöalueet

Etu-, taka- ja siviikkunoiden pohjustusaineettomaan asennukseen

Tekniset Tiedot

Perusta	1-komponenttiset modifioidut silaanopolymeerit
Värit	Musta
Kovettuva	3
Kovetusjärjestelmä	Kosteus
Murtovenymä	180
Liikennekelpoisuus	2
Säilyvyysaika	24 Kuukautta
ShoreAKovuus	60
Lämmönkestävyys	-40 - +110
Käyttöaika	15
Työstölämpötila	+5 - +35
Turvallinen ajoonlähtöaika	2
Vetojännitys	2,7
Vetoleikkauslujuus	3,0

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C - +35 °C. Karhenna liimattava pinta tarvittaessa kevyesti hiomavillalla. Puhdista liimapinnat huolellisesti PETEC-puhdistusliinalla (tuotenro 82111) tai PETEC Multi Cleaner -puhdistusaineella (tuotenro 82100 tai 82200) ja poista rasva. Avaa sitten Scheibenkleber-ikkunaliimapatruuna, aseta suutin paikalleen ja hävitä ensimmäiset 2 cm liimaa. Levitä tuulilasiliimaa puristuspistoolilla kolmionmuotoisen palon muodossa liimapinnalle. Noudata ajoneuvon valmistajan antamia raidegeometriaa ja kiinnitystä koskevia vaatimuksia. Liimateipin alku ja loppu tulee olla päällekkäin ja siististi levitettyinä. Huomioi asennusohje, turvallisuus- ja tekninen tietolehti! (Lataa PETEC-asennusohje, tietolehdet sekä käyttövideo osoitteessa www.petec.de)

Säiliökoot



tuotenumero: 84290

290 ml patruuna