

SCHEIBENKLEBER-IKKUNALIIMA, ECONOMY-PAKKAUS

Ominaisuudet

Etu-, taka- ja siviikkunoiden pohjustusaineettomaan asennukseen.

- Uv-säteilyä kestävä
- ei sisällä isosyanaattia
- alhainen johtavuus
- soveltuu kaikille ajoneuvotyypeille
- TÜV-törmäystestattu
- Korkeamoduulinen
- nopeasti läpikovettuva
- Liikennekelpoisuus: 120 minuuttia

Käyttöalueet

Etu-, taka- ja siviikkunoiden pohjustusaineettomaan asennukseen

Tekniset Tiedot

Perusta	1-komponenttiset modifioidut silaanopolymeerit
Värit	Musta
Kovettuva	3
Kovetusjärjestelmä	Kosteus
Murtovenymä	180
Liikennekelpoisuus	2
Säilyvyysaika	24 Kuukautta
ShoreAKovuus	60
Lämmönkestävyys	-40 - +110
Käyttöaika	15
Työstölämpötila	+5 - +35
Turvallinen ajoonlähtöaika	2
Vetojännitys	2,7
Vetoleikkauslujuus	3,0

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C - +35 °C. Karhenna liimattava pinta tarvittaessa kevyesti hiomavillalla. Puhdista liimapinnat huolellisesti PETEC-puhdistusliinalla (tuotenro 82111) tai PETEC Multi Cleaner -puhdistusaineella (tuotenro 82100 tai 82200) ja poista rasva. Avaa putkimainen pussi, kiinnitä suutin ja aseta se sopivaan puristuspistooliin. Levitä tuulilasiliimaa puristuspistoolilla kolmionmuotoisen palon muodossa liimapinnalle. Noudata ajoneuvon valmistajan antamia raidegeometriaa ja kiinnitystä koskevia vaatimuksia. Liimateipin alku ja loppu tulee olla päällekkäin ja siististi levitettynä. Huomioi asennusohje, turvallisuus- ja tekninen tietolehti! (Lataa PETEC-asennusohje, tietolehdet sekä käyttövideo osoitteessa www.petec.de)

Säiliökoot



tuotenumero: 84400

400 ml letkupusseille