

HYDRAULIIKKA- JA PNEUMATIIKKATIIVISTEET

Ominaisuudet

Matalaviskositeettinen, erittäin luja ja korkeaa painetta kestävä hydrauliiikka- & pneumaattinen tiiviste enintään M20/¾"-kokoisiin kierteisiin, joiden rako on enintään 0,15 mm. Kestää enintään +150 °C:n lämpötiloja ja 120 barin painetta.

- nopea anaerobinen kovettuminen
- kiinnittää ja tiivistää kierreteet luotettavasti
- voi korvata P.T.F.E.-teipit ja hampun
- kestää korroosion, värinän, veden, suolaveden, öljyn, polttoaineen, jäähdytysnesteen, hiilivedyn ja useita muita kemikaaleja

Käyttöalueet

Hydraulisten ja pneumaattisten kierrelitosten, johtojen, ruuvien, muttereiden, pulttien ja monien muiden kiinnittämiseen ja tiivistämiseen m.m. korkeapainealueella maks. 120 bariin asti.

Tekniset Tiedot

Värit	Ruskea
Kovettuminen Tuntia	3 - 6
Kovetusjärjestelmä	anaerobinen
Toimintalujuus Tuntia	1 - 3
Kierrekoko Enintään	M20
Käsittelylujuus	10-20
Säilyvyysaika	36 Kuukautta
Irrotusmomentti	12 - 18
maksPaine	120
Railon siltaaminen	0,15
Lämmönkestävyys	-55 - + 150
Viskositeetti	600
Vallitseva vääntömomentti	10 - 20

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C ... +35 °C. Puhdista tiivistettävät pinnat perusteellisesti PETEC Multi Cleaner (tuotenro 82100 tai 82200) -puhdistusaineella ja poista rasva. Aseta hydraulinen & pneumaattinen PETEC-tiiviste toiselle puolelle ja ruuvaa välittömästi kiinni. Kiristä kääntörenkas ilmoitettuun momenttiin. *Anaerobinen kovettuminen seuraa, kun metalliset pinnat eristetään ilmasta. Passiivisille pinnoille, suurille rakoleveyksille, matalaan ympäristön lämpötilaan ja nopeampaan kovettumiseen suosittelemme anaerobista PETEC Activator -tuotetta (tuotenro 90920). Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi toivottua käyttötarkoitusta varten suosittelemme testaamaan sen ensin. Tutustu tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Säiliökoot



tuotenumero: 90550

50 g pullo