

RUUVILUKITE, KESKIVAHVA, SININEN

Ominaisuudet

- nopea anaerobinen kovettuminen
- kiinnittää luotettavasti hienot, keskikokoiset ja karkeat kierteet
- pienille ja suurille rakoleveyksille ja kierteille aina M36:een asti
- turvallisuuden kannalta tärkeiden ruuvien kiinnittämiseen
- kestää korroosiota, tärinää, vettä, suolavettä, öljyä, polttoainetta, jäähdytysnestettä ja monia muita kemikaaleja

Käyttöalueet

Kierrelliitosten, kuten ruuvien, muttereiden, pulttien ja monien muiden, kiinnittämiseen ja tiivistämiseen.

TeknisetTiedot

Värit	Sininen
KovettuminenTuntia	3 -6
Kovetusjärjestelmä	anaerobinen
ToimintalujuusTuntia	1 – 3
KierrekokoEnintään	M36
Käsittelylujuus	10-20
Säilyvyysaika	36 Kuukautta
Irrotusmomentti	18 – 23
maksAukonTäyttökyky	0,25
Leikkauslujuus	9 – 13
Lämmönkestävyys	-55 - +200
Viskositeetti	2000 - 7500

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C ... +35 °C. Puhdista tiivistettävät pinnat perusteellisesti PETEC Multi Cleaner (tuotenro 82100 tai 82200) -puhdistusaineella ja poista rasva. Levitä PETEC-ruuvilukitetta toiselle puolelle ja ruuvaa heti yhteen. Kiristä kääntörengas ilmoitettuun momenttiin. *Anaerobinen kovettuminen seuraa, kun metalliset pinnat eristetään ilmasta. Passiivisille pinnoille, suurille rakoleveyksille, matalaan ympäristön lämpötilaan ja nopeampaan kovettumiseen suosittelemme anaerobista PETEC Activator -tuotetta (tuotenro 90920). Käyttökohteiden, materiaalien ja muiden vaikuttavien tekijöiden moninaisuuden vuoksi on välttämätöntä testata tuotteen ominaisuus ja soveltuvuus itse. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Tekninen Tietolehti

Säiliökoot

		
tuotenumero: 91005	tuotenumero: 91010	tuotenumero: 91050
5 g kuplapakkauksessa	10 g pullo	50 g pullo
		
tuotenumero: 910250		
250 g pullo		