

RUUVILUKITE, ERITTÄIN LUJA, PUNAINEN

Ominaisuudet

- nopea anaerobinen kovettuminen
- kiinnittää luotettavasti hienot, keskikokoiset ja karkeat kierteet
- pienille ja suurille rakoleveyksille ja kierteille aina M36:een asti
- turvallisuuden kannalta tärkeiden ruuvien kiinnittämiseen
- kestää korroosiota, tärinää, vettä, suolavettä, öljyä, polttoainetta, jäähdytysnestettä ja monia muita kemikaaleja

Käyttöalueet

Kierrelliitosten, kuten ruuvien, muttereiden, pulttien ja monien muiden, kiinnittämiseen ja tiivistämiseen.

TeknisetTiedot

Värit	Punainen
KovettuminenTuntia	5 - 10
Kovetusjärjestelmä	anaerobinen
ToimintalujuusTuntia	1 – 3
KierrekokoEnintään	M20
Käsittelylujuus	10-20
Säilyvyysaika	36 Kuukautta
Irrotusmomentti	28 – 35
maksAukonTäyttökyky	0,15
Leikkauslujuus	15 – 20
Lämmönkestävyys	-55 - +150
Viskositeetti	500

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C ... +35 °C. Puhdista tiivistettävät pinnat perusteellisesti PETEC Multi Cleaner (tuotenro 82100 tai 82200) -puhdistusaineella ja poista rasva. Levitä PETEC-ruuvilukitetta toiselle puolelle ja ruuvaa heti yhteen. Kiristä kääntörengas ilmoitettuun momenttiin. *Anaerobinen kovettuminen seuraa, kun metalliset pinnat eristetään ilmasta. Passiivisille pinnoille, suurille rakoleveyksille, matalaan ympäristön lämpötilaan ja nopeampaan kovettumiseen suosittelemme anaerobista PETEC Activator -tuotetta (tuotenro 90920). Käyttökohteiden, materiaalien ja muiden vaikuttavien tekijöiden moninaisuuden vuoksi on välttämätöntä testata tuotteen ominaisuus ja soveltuvuus itse. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Tekninen Tietolehti

Säiliökoot

		
tuotenumero: 92005	tuotenumero: 92010	tuotenumero: 92050
5 g kuplapakkaus	10 g pullo	50 g pullo
		
tuotenumero: 920250		
250 g pullo		