

LAAKERIKIINNIKE

Ominaisuudet

Kuluneiden tai vioittuneiden metallilaakerien, holkkien, akselien, koteloiden, pinnapulttien, ulokkeiden ja kierteiden kiinnittämiseen, varmistamiseen ja kunnostamiseen.

- nopea anaerobinen kovettuminen
- erittäin luja liitântä
- estää komponenttien ruostumisen kiinni
- täyttää ja siltaa suuria rakoja aina 0,30 mm:n asti
- kestää tärinää, räsitusta, lämpöä, korroosiota, polttoainetta, öljyä ja monia muita kemikaaleja

Käyttöalueet

Laakerit, holkit, akselit, kotelot, pinnapultit ja urat.

TeknisetTiedot

Värit	Hopea
KovettuminenTuntia	12
Kovetusjärjestelmä	anaerobinen
ToimintalujuusTuntia	3 - 6
Käsittelylujuus	15-30
Säilyvyysaika	36 Kuukautta
Irrotusmomentti	40 – 45 N/m
Leikkauslujuus	25 – 30
Railon siltaaminen	0,3
Lämmönkestävyys	-55 - +150
Vallitseva vääntömomentti	15– 20

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C ...+35 °C. Puhdista osat perusteellisesti PETEC Multi Cleaner (tuotenro 82100 tai 82200) -puhdistusaineella ja poista rasva. Levitä haluttu kerrospaksuus toiselle puolelle ja yhdistä tai kokoa osat (yhdistä sylinterimäiset osat kääntämällä hieman). Kiristä kiertoliitos tarvittaessa määrättyyn vääntömomenttiin. Anaerobinen kovettuminen seuraa, kun metalliset pinnat eristetään ilmasta. Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi toivottua käyttötarkoitusta varten suosittelemme testaamaan sen ensin. Passiivisille pinnoille, suurille rakoleveyksille, matalaan ympäristön lämpötilaan ja nopeampaan kovettumiseen suosittelemme anaerobista PETEC Activator -tuotetta (tuotenro 90920). Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Säiliökoot



tuotenumero: 93150

50 g Pressbox