

KORISINKKI-TASOITUSMASSA AUTONKOREILLE

Ominaisuudet

2-komponenttinen korin tasoitusmassa, joka korvaa tinauksen. Vaurioituneiden ja korjattujen alueiden tasoittamiseen ja täyttämiseen.

- naarmuihin, lommoihin, hitsaussaumoihin ja korjauspelteihin kynnyksissä, pyöränkaarissa, siivissä, konepellissä, ovissa, katoissa, taka- ja sivupaneeleissa jne.
- erittäin hyvä tarttuvuus moniin materiaaleihin
- erinomaiset mallinnus-, hionta- ja uudelleenpinnoitusominaisuudet
- estää kosketuskorroosiota
- erittäin viskoosi materiaali
- ei tipu eikä valu, myöskään pystysuorissa sovelluksissa

Käyttöalueet

Käyttöalue: Vaurioituneiden ja korjattujen alueiden, kuten naarmujen, kolhujen, hitsaussaumojen ja korjauspaneelien tasoittamiseen, täyttämiseen ja silottamiseen esim. kynnyksissä, pyöränkaarissa, lokasuojissa, konepellissä, ovissa, katoissa sekä taka- ja sivupaneeleissa.

TeknisetTiedot

Perusta	Epoksihartsi
Värit	Harmaa
KovettuminenTuntia	8 – 12
Säilyvyysaika	12 Kuukautta
PieninKerrospaksuus	0.99
Lämmönkestävyys	-40 - +90
Käyttöaika	60

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5° C - +25° C. Puhdista pinnat perusteellisesti ja poista rasva PETEC Multi Cleaner -puhdistusaineella (tuotenro 82100 tai 82200) ja poista rasva. Irrota korkki, aseta sekoitusputki (tuotenro. 98508) paikalleen ja sijoita PETEC-pistooliin (tuotenro. 81500). Täydellisen sekoitusuhteen varmistamiseksi tulisi liimasekoituksen ensimmäiset 10 cm hävittää. Levitä tiinan korvaava rungon tasoitusaine laajalle alueelle ja mallinna sopivalla työkalulla (esim. muovilastalla) niin, että siitä jää hieman ylijäämää. Alumiinille, sinkitylle teräkselle, magnesiumille ja muille seoksille suosittelemme PETEC Black Primer -pohjusteainetta (tuotenro 82330). Liiman kovettumista voidaan nopeuttaa lämmittämällä (lämpökaappi, infrapunasäteilijä tai säteilylämmitin) 60-70 °C lämpötilaan*. Liiallinen materiaali poistetaan täydellisen kovettumisen jälkeen auton korille tarkoitetulla höylällä tai hiontapaperilla. Sulje patruunan korkki käytön jälkeen. Poista hiomapöly Multi Cleaner -puhdistusaineella. Lopuksi hienopohjustus tarvittaessa. Lakattaessa tulee ottaa huomioon valmistajan antamat ohjeet. Liimapinta voidaan lakata vasta sen ollessa täysin kovettunut. Liuotinaineita sisältävät lakat tai muut tuotteet voivat estää tai häiritä pinnan kovettumista. Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi haluttuun käyttökohteeseen suositellaan joka tapauksessa omia testejä;Ei sovellu paineilma- tai akkupuristinpistooleihin! Huomioi turvallisuus- ja tekniset tiedot! (Lataa PETEC- tietolehdet osoitteesta www.petec.de

Säiliökoot



tuotenumero: 96175

265 ml patruuna