

PINTATIIVISTE, ORANSSI, KESKIKOVA

Ominaisuudet

Kovettuva tiiviste metallipintojen ja esim. pumppujen, vaihteistokoteloiden, differentiaalien ja moottorilaippojen tiivistämiseen.

- nopea anaerobinen kovettuminen
- korvaa kiinteät tiivisteet, tasaa karheutta
- ei tiivisteiden painamista eikä puristusvoiman menetystä
- kestää korroosion, värinän, kuormituksen, kuumuuden, veden, suolaveden, öljyn, polttoaineen, jäähdytysnesteen, hiilivedyn ja monia muita kemikaaleja

Käyttöalueet

Autot, moottorit, vaihteistot, koneenrakennus (pumput, vaihteistokotelo, tasauspyörästä ja moottorin laipat).

TeknisetTiedot

Värit	oranssi
Kovetusjärjestelmä	anaerobinen
ToimintalujuusTuntia	3 – 6
Käsittelylujuus	15-30
Säilyvyysaika	36 Kuukautta
Railon siltaaminen	0,5
Lämmönkestävyys	-55 - +150
Viskositeetti	30 - 100
Vetoleikkauslujuus	5 – 10

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C ...+35 °C. Poista vanha tiivisteaine ja kerrostumat, puhdista tiivistepinnat perusteellisesti PETEC Multi Cleaner (tuotenro 82100 tai 82200) -puhdistusaineella ja poista rasva. Levitä haluttu kerrospaksuus tasaisesti (myös porattujen reikien tai kierteiden ympärille) ja liitä tiivistettävät osat välittömästi toisiinsa. Kiristä kääntörenas ilmoitettuun momenttiin. *Anaerobinen kovettuminen seuraa, kun metalliset pinnat eristetään ilmasta. Passiivisille pinnoille, suurille rakoleveyksille, matalaan ympäristön lämpötilaan ja nopeampaan kovettumiseen suosittelemme anaerobista PETEC Activator -tuotetta (tuotenro 90920). Käyttökohteiden, materiaalien ja muiden vaikuttavien tekijöiden moninaisuuden vuoksi on välttämätöntä testata tuotteen ominaisuus ja soveltuvuus itse. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

TekninenTietolehti

Säiliökoot

	
tuotenumero: 971250	tuotenumero: 97175
250 ml putkilo	75 ml Pressbox