

SININEN KIERRETIIVISTE

Ominaisuudet

Korkeaviskositeettinen, keskiluja ja lämpöä kestävä yleinen kierretiivistekierteisiin, joiden rako on enintään 0,6 mm/4". Kestää enintään +180 °C:n lämpötiloja ja 60 barin painetta. Kiinnittää ja tiivistää metalliruuvikierteet kaasua, ilmaa, vettä, polttoaineita, öljyä ja monia muita kemikaaleja vastaan.

- nopea anaerobinen kovettuminen
- tärinää kestävä
- voi korvata hampun, P.T.F.E.-teipit sekä kiinteät tiivisteet
- helposti purettavissa
- pienille ja suurille raoille
- polttoaineen ja öljyn kestävä
- tiivistää luotettavasti hienot, keskisuuret ja karkeat kiertteet
- kestäää korroosiota, tärinää, kaasua, vettä, suolavettä, öljyä, polttoainetta, öljyä, nestekaasua, jäähdytysnestettä ja monia muita kemikaaleja

Käyttöalueet

Asennus- ja saniteettitilat, putkistorakennus, teollisuus, autoteollisuus, vesihuolto, kaasus-, kemia- ja öljyteollisuus.

Tekniset Tiedot

Perusta	anaerobinen liima
Värit	Sininen
KovettuminenTuntia	5 - 10
Kovetusjärjestelmä	anaerobinen
ToimintalujuusTuntia	1 - 3
Käsittelylujuus	30-60
Säilyvyysaika	36 Kuukautta
Irrotusmomentti	8 - 14
maksPaine	60
Leikkauslujuus	4 - 6
Railon siltaaminen	0,6
Lämmönkestävyys	-55 - +180

Käyttöohje

Työstölämpötila +5°C ...+35°C. Puhdista ruuviliitokset perusteellisesti PETEC Multi Cleaner (tuotenro 82100 tai 82200) -puhdistusaineella ja poista rasva. Kiinnitä PETEC-kierretiivistekierteisiin toiselle puolelle ja liitä välittömästi yhteen. Kiristä kääntörenkas ilmoitettuun momenttiin. *Anaerobinen kovettuminen seuraa, kun ilma poistuu metallipintojen välistä. Passiivisille pinnoille, suurille rakoleveyksille, matalaan ympäristön lämpötilaan ja nopeampaan kovettumiseen suosittelemme anaerobista PETEC Activator -tuotetta (tuotenro 90920). Käyttökohteiden, materiaalien ja muiden vaikuttavien tekijöiden moninaisuuden vuoksi on välttämätöntä testata tuotteen ominaisuus ja soveltuvuus itse. Tiivistäine kaasulaitteiden ja komponenttien tehdasasennettuihin kierrelitöntöihin. Testattu standardin DIN EN 751-1 mukaisesti. Käyttö ei ole sallittua kaasuasennuksissa DVGW-TRGI 2018:n mukaan. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Tekninen Tietolehti

Säiliökoot

	
tuotenumero: 97210	tuotenumero: 97216
100 g pullo	15 g pullo kuplapakkaus