

KELTAINEN PUTKI- JA KIERRETIIVISTE, LUJA

Ominaisuudet

Korkeaviskositeettinen, erittäin luja ja korkeaa painetta kestävä putki- & ja kierretiiviste enintään M56/ 2" kokosiin kierteisiin, joiden rako on enintään 0,3 mm. Kestää enintään +180 °C:n lämpötiloja ja 60 barin painetta. Kiinnittää ja tiivistää metalliruuvi kierteet kaasua, ilmaa, vettä, polttoaineita, öljyä ja monia muita kemikaaleja vastaan.

- nopea anaerobinen kovettuminen
- tärinää kestävä
- voi korvata hampun, P.T.F.E.-teipit sekä kiinteät tiivisteet
- helposti purettavissa
- pienille ja suurille raoille
- polttoaineen ja öljyn kestävä
- tiivistää luotettavasti hienot, keskisuuret ja karkeat kierteet
- kestävä korroosiota, tärinää, kaasua, vettä, suolavettä, öljyä, polttoainetta, öljyä, nestekaasua, jäähdytysnestettä ja monia muita kemikaaleja
- NSF:n hyväksyntä
- WRAS:n hyväksyntä
- DVGW:n hyväksyntä

Käyttöalueet

Asennus- ja saniteettitilat, putkistorakennus, teollisuus, autoteollisuus, vesihuolto, kaasu-, kemia- ja öljyteollisuus.

Tekniset Tiedot

Perusta	anaerobinen liima
Värit	Keltainen
Kovettuminen Tuntia	5 - 10
Kovetusjärjestelmä	anaerobinen
Paineenkestävä	120 (10, jos on kaasu)
Toimintalujuus Tuntia	1 - 3
Kierrekoko Enintään	M56
Käsittelylujuus	15-30
Säilyvyysaika	36 Kuukautta
Irrotusmomentti	18 - 24
Leikkauslujuus	6 - 13
Railon siltaaminen	0,3
Lämmönkestävyys	-55 - +150

TekninenTietolehti

Käyttöohje

Käsittelylämpötila +5°C – +35°C. Puhdista ruuviliitos perusteellisesti PETEC Multi Cleaner -puhdistusaineella (tuotenumero 82100 tai 82200) ja poista rasva. PETEC putki- & Levitä kierretiivistettä toiselle puolelle ja liitä välittömästi yhteen. Kiristä kääntörengas ilmoitettuun momenttiin. *Anaerobinen kovettuminen seuraa, kun ilma poistuu metallipintojen välistä. Passiivisille pinnoille, suurille rakoleveyksille, matalaan ympäristön lämpötilaan ja nopeampaan kovettumiseen suosittelemme anaerobista PETEC Activator -tuotetta (tuotenro 90920). Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi toivottua käyttötarkoitusta varten suosittelemme testaamaan sen ensin. Tiivisteaine kaasulaitteiden ja komponenttien tehdasasennettuihin kierrelitöntöihin. Testattu standardin DIN EN 751-1 mukaisesti. Käyttö ei ole sallittua kaasuasennuksissa DVGW-TRGI 2018:n mukaan. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Säiliökoot



tuotenumero: 97217

50 g