

NESTEMÄINEN METALLI

Ominaisuudet

2-komponenttinen epoksihartsimetalli täyttämiseen, silottamiseen ja liimaamiseen.

- tarttuu erinomaisesti kaikkiin metalleihin, kuten rautaan, teräkseen, valurautaan, alumiiniin jne. sekä keramiikkaan, betoniin, puuhun ja moniin muoveihin
- kovettuu nopeasti
- suuri lujuus ja erinomainen tarttuvuus myös muihin materiaaleihin
- Lastuamalla työstettävissä, hiottavissa ja maalattavissa monilla eri maalausjärjestelmillä
- kestää vettä, suolavettä, jäähdytysnestettä, öljyä ja monia kemikaaleja sekä rajoitetusti polttoainetta

Käyttöalueet

Soveltuu raudan, teräksen, valuraudan, keramiikan, betonin, puun ja monien muovien korjaamiseen. Soveltuu halkeamien, reikien, aukkojen ja väärin porattujen reikien täyttämiseen ja liimaamiseen. Putkien, säiliöiden, kierteiden, korin ja koneenosien korjaamiseen.

TeknisetTiedot

Perusta	Epoksiharts
Värit	Harmaa
KovettuminenMinuuttia	30
Kovetusjärjestelmä	2-komponentti
Käsittelylujuus	10
Säilyvyysaika	12 Kuukautta
Lämmönkestävyys	-30 - +120
Käyttöaika	4
Vetoleikkauslujuus	25

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C ...+30 °C. Hio pinnat mahdollisuuksien mukaan, puhdistane perusteellisesti PETEC Multi Cleaner (tuotenro 82100 tai 82200) -puhdistusaineella ja poista rasva. Aseta kaksoispatruuna PETEC-puristuspuistooliin (tuotenro 98502) ja poista korkki. Purista ja sekoita tarvittava määrä liimaa tai laita sekoitusputkeen (vältä yli 4 minuutin taukoja, koska liima kovettuu myös sekoitusputkessa) ja levitä suoraan liimattavalle alueelle. Liitä liimattavat materiaalit toisiinsa 4 minuutin kuluessa. Sulje kaksoispatruuna käytön jälkeen korkilla. Jälkikäsittely (esim. hionta, maalaus) on mahdollista vasta liima-aineen kovettumisen jälkeen. Liuotinaineita sisältävät maalit tai muut tuotteet voivat estää tai häiritä pinnan kovettumista. Käyttökohteiden, materiaalien ja muiden vaikuttavien tekijöiden moninaisuuden vuoksi on välttämätöntä testata tuotteen ominaisuus ja soveltuvuus itse. Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi toivottua käyttötarkoitusta varten suosittelemme testaamaan sen ensin. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Säiliökoot

	
tuotenumero: 97425	tuotenumero: 97355
25 ml ilman sekoitusputkea	50 ml