

KORKEAN LÄMPÖTILAN SILIKONITIIVISTE, SIKO MUSTA

Ominaisuudet

Vaihtoehto perinteisille kiinteille tiivisteille Yksikomponenttinen, pysyvästi elastinen silikoni käytettäväksi kuumuudella altistuneilla alueilla.

- korvaa kiinteät tiivisteet
- tiivistää pysyvästi
- pysyvästi elastinen, mitoiltaan vakaa
- yhdistää suuret tiivistysraot
- täyttää aukot, epätasaisuudet ja epätasaisuudet
- ei tiivisteiden kokoon painumista
- ei puristusvoiman menetyksiä
- UV-kestävä, säänkestävä
- kestää vettä, suolavettä, jäähdytysnestettä, öljyä ja monia kemikaaleja sekä rajoitetusti polttoainetta

Käyttöalueet

Tiivistää metalliosat (alumiini, valu, teräs jne), muovin, lasin, keramiikan ja puun, esim. öljysäiliöt, vaihteöljysäiliön, vaihdelaatikot, tasauspyörästäön tiivisteet, vesi- ja öljypumput, termostaattikotelot, käyttöakselin suojat, venttiilikannet, hammaspyöräiden kannen, välitiivisteet, jakokotelon kannet, akkulaatikon, ajovalot, takavalot, suojakuoren jne. Tiivistys ilman purkamista (käytöstä riippuen).

Tekniset Tiedot

Perusta	ristisilloitettu asetaatti
Värit	Musta
KovettuminenTuntia	1 mm/ 5h
Kovetusjärjestelmä	Ilman kosteus
Murtovenymä	300
Käyttöönotto	60
Säilyvyysaika	24 Kuukautta
ShoreAKovuus	22
Lämmönkestävyys	-50 - +260
Käyttöaika	10
Vetolujuus	2,0

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C ...+35 °C. Poista vanha tiivisteaine, puhdista tiivistepinnat perusteellisesti PETEC Multi Cleaner (tuotenro 82100 tai 82200) -puhdistusaineella ja poista rasva. Levitä haluttu kerrospaksuus tasaisesti yhdelle puolelle (myös porattujen reikien tai kierteiden ympärille) ja liitä tiivistettävät osat välittömästi toisiinsa. Käyttökohteiden, materiaalien ja muiden vaikuttavien tekijöiden moninaisuuden vuoksi on välttämätöntä testata tuotteen ominaisuus ja soveltuvuus itse. Huomioi kestävyysluettelo sekä turvallisuus- ja tekninen tietolehti! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Tekninen Tietolehti

Säiliökoot

	
tuotenumero: 97720	tuotenumero: 97780
200 ml	70 ml