

POXY

Ominaisuudet

Läpinäkyvä 2-komponenttinen epoksihartsin perustuva yleiskäyttöinen liima, jolla on vahva tarttuvuus.

- läpinäkyvä liimaus
- erinomainen tarttuvuus
- kovettuu nopeasti
- korkea veto- ja iskunkestävyys
- korkea iskunkestävyys: 50 kJ / m²
- korkea puristuslujuus: 9 N / mm²
- yleisesti käytettävissä sisä- ja ulkotiloissa
- kestää vettä, suolavettä ja monia kemikaaleja

Käyttöalueet

Tarttuu erinomaisesti metalliin, kiveen, puuhun, lasiin, keramiikkaan ja useisiin muoveihin.

Tekniset Tiedot

Perusta	Epoksiharts
Värit	Läpinäkyvä
Kovettuminen Minuuttia	30
Kovetusjärjestelmä	2-komponentti
Puristuslujuus	9
Käsittelylujuus	10
Säilyvyysaika	24 Kuukautta
Iskulujuus	50
Lämmönkestävyys	-50 - +100
Käyttöaika	4 - 5
Vetolujuus	40
Vetoleikkauslujuus	10 - 20

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C ...+30 °C. Hio pinnat mahdollisuuksien mukaan, puhdista ne perusteellisesti PETEC Multi Cleaner (tuotenro 82100 tai 82200) -puhdistusaineella ja poista rasva. Suosittelemme PETEC Plastic Primer -pohjustusaineen (tuotenro 98315) käyttöä tarttuvuuden parantamiseksi. Aseta kaksoispatruuna PETEC-puristuspistooliin (tuotenro 98502) ja poista korkki. Purista ja sekoita tarvittava määrä liimaa tai laita sekoitusputkeen (vältä yli 4 minuutin taukoja, koska liima kovettuu myös sekoitusputkessa) ja levitä suoraan liimattavalle alueelle. Liitä liimattavat materiaalit toisiinsa 4 minuutin kuluessa. Sulje kaksoispatruuna käytön jälkeen korkilla. Jälkikäsittele (esim. hionta, maalaus) on mahdollista vasta liima-aineen kovettumisen jälkeen. Liuotinaineita sisältävät maalit tai muut tuotteet voivat estää tai häiritä pinnan kovettumista. Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi toivottua käyttötarkoitusta varten suosittelemme testaamaan sen ensin. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Säiliökoot

	
tuotenumero: 98425	tuotenumero: 98050
24 ml kaksoisruisku kuplapakkauksessa	50 ml kaksoispatruuna