

KORKEAN SUORITUSKYVYN LIIMA

Ominaisuudet

2-komponenttinen erikoisliima, jolla on erittäin hyvä tartunta vaikeasti liimattaviin pintoihin.

- vahva liimausvoima ja erittäin korkea loppulujuus
- Jopa 0,3 mm:n rakojen silloitus
- hiottava ja pinta voidaan lakata päälle useita eri lakkausjärjestelmiä käyttäen
- kestää vettä, suolavettä, jäähdytysnestettä, öljyä ja monia kemikaaleja sekä rajoitetusti polttoainetta

Käyttöalueet

LSE-muovien (nk. matalaenergisten muovien), kuten PE, PP, PTFE, PBT, PA, PC, POM, PVA, PMMA, ABS, PBT, PVF, EPDM, PU, TPE PVC, A-PET sekä sekamuovien ja monien muiden muovisekoitteiden rakenteelliseen liimaukseen. Myös materiaalien yhdistelmien liimaamiseen esim. erilaisten muovien, metallien, kumin, lasin, kiven, puun ja monen muun kanssa. Soveltuu myös PDC-antureiden liimaamiseen.

TeknisetTiedot

Perusta	Metyylimetakrylaatti
Värit	Valkoinen
KovettuminenTuntia	8-24
Kovetusjärjestelmä	2-komponentti
Käsittelylujuus	90 Minuten
Säilyvyysaika	12 Kuukautta
Varastointilämpötila	+2 - +7
Railon siltaaminen	0,3
Lämmönkestävyys	-55 - +80
Käyttöaika	3
Vetoleikkauslujuus	17,2

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C ...+25 °C. Hio pinnat mahdollisuuksien mukaan, puhdista ne perusteellisesti PETEC Multi Cleaner (tuotenro 82100 ja 82200) -puhdistusaineella ja rasvaa ne. Työnnä mäntä kaksoisruiskuun, poista korkki, kiinnitä sekoitusputki (tuotenro 98511) (vältä yli 3 minuutin taukoja, koska liima kovettuu myös sekoitusputkessa) ja levitä tarvittava määrä liimaa suoraan liimausalueelle. Vie liimattavat materiaalit yhteen kolmen minuutin sisällä. Sulje kaksoisruiskun korkki käytön jälkeen. Liuotinaineita sisältävät maalit tai muut tuotteet voivat estää tai häiritä pinnan kovettumista. Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi toivottua käyttötarkoitusta varten suosittelemme testaamaan sen ensin. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Säiliökoot



tuotenumero: 98110

10 ml