

ALUSTAVAAHTO, 2K ALUSTAVAAHTO

Ominaisuudet

2-komponenttinen alustavaahto ammattimaiseen tapaturmakorjaukseen, alustaosien korjaukseen ja entisöintiin. Alustavaahto tarttuu metallipintoihin, puuhun ja moniin muoveihin (mukaan lukien styreeni, PU-kovavaahto, polyesteri ja paljon muuta) ja kuitukomposiitteihin. Kori- ja lisäosat, kuten kynnykset, konepelti, ovi, A-, B- ja C-pilarit, tavaratilan luukku, katto- ja lattiaosat sekä taka- ja sivuosat voidaan täyttää, vuorata ja siten suojata tärinältä ja kosketuskorroosiolta.

- kiinnittyy metalleihin, muoveihin ja kuitukomposiitteihin
- erinomainen surinaa estävä vaikutus sekä melu- ja äänieristys
- suojaa pölyltä ja roiskevedeltä
- kestää lämpötilaa, ikääntymistä ja säätä
- aukkojen yhdistäminen ja täyttö
- korkea liimauslujuus
- tasaa lämpötilavaihtelut
- ehkäisee kosketuskorroosiota
- Reaktio tulipaloon rakennusmateriaaliluokan B2 mukaan

Käyttöalueet

PETEC-alustavaahto on kaksikomponenttinen alustavaahto ammattimaiseen tapaturmakorjaukseen, alustaosien korjaukseen ja entisöintiin. Alustavaahto tarttuu metallipintoihin, puuhun ja moniin muoveihin (mukaan lukien styreeni, PU-kovavaahto, polyesteri ja moni muu) ja kuitukomposiitteihin. Kori- ja lisäosat, kuten kynnykset, konepelti, ovi, A-, B- ja C-pilarit, tavaratilan luukku, katto- ja lattiaosat sekä taka- ja sivuosat voidaan täyttää, vuorata ja siten suojata tärinältä ja kosketuskorroosiolta. Vaahto soveltuu erinomaisesti myös äänen ja melun poistamiseen ja vaimentamiseen onteloissa ja alustassa.

Tekniset Tiedot

Perusta	polyuretaani
Värit	Harmaa
KovettuminenMinuuttia	50
Kovetusjärjestelmä	2 K
Takertumaton	25
Säilyvyysaika	18 Kuukautta
Leikattavissa	30
Lämmönkestävyys	-35 - +90
Käyttöaika	10
Pohjan lämpötila	+5 - + 30
TäysinKuormitettavissa	24
Tilavuuden tuotto	10

Tekninen Tietolehti

Käyttöohje

Työstölämpötila: +10 °C ...+25 °C. Puhdista pinnat (lika- ja ruostevapaa) perusteellisesti PETEC Multi Cleaner (tuotenro 82100 tai 82200) -puhdistusaineella ja poista rasva. Poista korkki ja ruuvaa ruiskutuspää venttiiliin. Aktivoi järjestelmä kääntämällä pyörölautasta oikealle 6 kertaa. Pidä venttiiliä alhaalla täydellisen sekoitussuhteen saavuttamiseksi ja ravista tölkkiä 30 kertaa. Tuote voidaan sitten puristaa ulos – venttiili osoittaa alaspäin – käyttämällä ruiskutuspään vipua (vältä yli 10 minuutin taukoja, sillä vaahto kovettuu myös ruiskutuspäässä). Liimaa liimattavat materiaalit tarvittaessa yhteen 10 minuutin kuluessa. Muista käsitellä aktivoitu tölkki kokonaan (vaara: muuten tölkki ylikuumenee ja räjähtää). Kovettumisen jälkeen ylimääräinen materiaali voidaan leikata pois. Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi toivottua käyttötarkoitusta varten suosittelemme testaamaan sen ensin. Noudata ajoneuvon valmistajan korjausohjeita. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Säiliökoot



tuotenumero: 98140

400 ml purkki