

2-KOMPONENTTINEN KORILIIMA

Ominaisuudet

Ammattimaiseen ja lujaan 2-komponenttiliimaukseen autojen korin ja ajoneuvojen rakentamisessa.

- liimaa metalleja (pelti, teräs, sinkitty teräs, alumiini, magnesium, seokset) sekä muovi- ja kuitukomposiitteja (AFK, CFK, GFK) toisiinsa ja toistensa kanssa
- rakenteiden liimaaminen, tiivistäminen, korjaaminen
- iskusiikkeysuokattu, erinomainen törmäyskestävyys
- Lisää ajoneuvon jäykkyyttä
- voidaan hitsata pistehitsaamalla
- estää kosketuskorroosiota
- Törmäystestattu

Käyttöalueet

Ammattikäyttöön & kantavien korin osien ja lisäosien, esim. kattojen, sivupaneelien, ovien, siipien jne. lujaan liimaukseen. PETEC koriliimaa metalleja (peltiä, terästä katodipinnoituksella & ilman katodipinnoitusta, alumiinia, sinkittyä terästä, magnesiumia, seoksia) sekä muovi- & kuitukomposiitteja, esim. AFK, CFK, GFK, toisiinsa ja toistensa kanssa.

Tekniset Tiedot

Perusta	Epoksihartsi
Värit	Musta
KovettuminenTuntia	24
Säilyvyysaika	12 Kuukautta
Lämmönkestävyys	+230
Käyttöaika	60
Työstölämpötila	+5 - +35
Vetoleikkauslujuus	28

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C ...+35°C. Puhdista pinnat perusteellisesti PETEC Multi Cleaner (tuotenro 82100 tai 82200) -puhdistusaineella ja poista rasva. Irrota korkki, aseta sekoitusputki (tuotenro. 98508) paikalleen ja sijoita PETEC-pistooliin (tuotenro. 81500). Täydellisen sekoitusuhteen varmistamiseksi tulisi ensimmäiset 10 cm hävittää. Levitä suoraan liimattavalle pinnalle (vältä yli 30 minuutin taukoja, sillä liima kovettuu myös sekoitusputkessa) ja liitä osat toisiinsa 50 minuutin kuluessa. Sulje patruunan korkki käytön jälkeen. Valmistajasta riippuen liimaa käytetään hybridiliitoksissa, kuten liimaniittauksessa tai liimapistehitsauksessa. Vastuspistehitsauksessa kovettumaton liima voidaan pistehitsata. Valmistajan antamat ohjeet tulee huomioida! Ylimääräinen liima tulee poistaa välittömästi liimauksen jälkeen PETEC Multi Cleaner -puhdistusaineella. Kun pinta tuntuu kovalta*, voidaan se lakata. Liutotaineita sisältävät lakat tai muut tuotteet voivat estää tai häiritä pinnan kovettumista. Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi toivottua käyttötarkoitusta varten suosittelemme testaamaan sen ensin. Liiman kovettumista voidaan nopeuttaa lämmön avulla (lämpökaappi, infrapunalamppu tai lämpölamppu). Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Säiliökoot



tuotenumero: 98195

195 ml patruuna