

2K PU-LIIMA

Ominaisuudet

Nopeasti kovettuva 2-komponenttiliima muovien korjaamiseen ja liimaamiseen.

- myös metallin, puun, kiven, betonin ja lasin reikien, halkeamien ja saumojen liimaamiseen ja täyttämiseen
- erittäin nopeasti kuivuva ja nopeasti jälkikäsitteltävä
- erittäin luja liitانتä, kevyesti joustava ja murtumaton
- ei tipu, on helppo muovata
- hiottava ja pinta voidaan maalata päälle useita eri maalausjärjestelmiä käyttäen
- kestää vettä, suolavettä, jäähdtyksnestettä, öljyä ja monia kemikaaleja sekä rajoitetusti polttoainetta

Käyttöalueet

Käyttöalue: Puskureiden, spoilerien, jäähdtyksen säleikköjen, listojen ja kiinnikkeiden (esim. ajovalojen) sekä rikkoutuneiden muoviosien ja listojen korjaamiseen. Myös metalli-, puu-, kivi-, betoni- ja lasimateriaalien reikien, halkeamien ja saumojen liimaamiseen ja täyttämiseen.

TeknisetTiedot

Perusta	polyuretaani
Värit	Musta
KovettuminenMinuuttia	20
Kovetusjärjestelmä	2-komponentti
Murtovenymä	170
Käsittelylujuus	3
Säilyvyysaika	24 Kuukautta
ShoreAKovuus	65
Lämmönkestävyys	-40 - +140
Käyttöaika	1
Työstölämpötila	+5 - +30
Vetoleikkauslujuus	16

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C ...+30 °C. Hio pinnat mahdollisuuksien mukaan, puhdista ne perusteellisesti PETEC Multi Cleaner (tuotenro 82200 tai 82100) -puhdistusaineella ja poista rasva. LSE-muoveille (nk. matalaenergisille muoveille) suosittelemme muovien pohjustusainetta (tuotenro 98315) tartunnan varmistamiseksi. Irrota korkki, purista ulos ja sekoita tarvittava määrä liimaa tai valmistele ja käytä sekoitusputkea (tuotenro 98510), hävitä ensimmäinen senttimetri (vältä yli minuutin taukoja, koska liima kovettuu myös sekoitusputkessa) ja levitä liimattavan alueen toiselle puolelle. Liitä liimattavat materiaalit yhteen neljän minuutin sisällä. Sulje kaksoisruiskun korkki käytön jälkeen. Jälkikäsittely (esim. hionta, maalaus) on mahdollista vasta liima-aineen kovettumisen jälkeen. Liuotinaiteita sisältävät maalit tai muut tuotteet voivat estää tai häiritä pinnan kovettumista. Käyttökohteiden, materiaalien ja muiden vaikuttavien tekijöiden moninaisuuden vuoksi on välttämätöntä testata tuotteen ominaisuus ja soveltuvuus itse. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Säiliökoot

	
tuotenumero: 98325	tuotenumero: 98350
24 ml	50 ml