

2K PU-LIIMA

Ominaisuudet

Nopeasti kovettuva 2-komponenttiliima muovien korjaamiseen ja liimaamiseen.

- myös metallin, puun, kiven, betonin ja lasin reikien, halkeamien ja saumojen liimaamiseen ja täyttämiseen
- erittäin nopeasti kuivuva ja nopeasti jälkikäsiteltävä
- erittäin luja liitانتä, kevyesti joustava ja murtumaton
- ei tipu, on helppo muovata
- hiottava ja pinta voidaan maalata päälle useita eri maalausjärjestelmiä käyttäen
- kestää vettä, suolavettä, jäähdytysnestettä, öljyä ja monia kemikaaleja sekä rajoitetusti polttoainetta

Käyttöalueet

Käyttöalue: Puskureiden, spoilerien, jäädyttimen säleikköjen, listojen ja kiinnikkeiden (esim. ajovalojen) sekä rikkoutuneiden muoviosien ja listojen korjaamiseen. Myös metalli-, puu-, kivi-, betoni- ja lasimateriaalien reikien, halkeamien ja saumojen liimaamiseen ja täyttämiseen.

Tekniset Tiedot

Perusta	polyuretaani
Värit	Musta
Kovettuminen Minuuttia	20
Kovetusjärjestelmä	2-komponentti
Murtovenymä	170
Käsittelylujuus	3
Säilyvyysaika	24 Kuukautta
Shore A Kovuus	65
Lämmönkestävyys	-40 - +140
Käyttöaika	1
Työstölämpötila	+5 - +30
Vetoleikkauslujuus	16

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C ... +30 °C. Hio pinnat mahdollisuuksien mukaan, puhdista ne perusteellisesti PETEC Multi Cleaner (tuotenro 82100 / 82200) -puhdistusaineella ja poista rasva. Hio halkeamat V-kirjaimen muotoisiksi. Suosittelemme PETEC Plastic Primer -pohjustusaineen (tuotenro 98315) käyttöä tarttuvuuden parantamiseksi. Aseta kaksoispatruuna PETEC-puristuspuoliin (tuotenro 98502) ja poista korkki. Purista ja sekoita tarvittava määrä liimaa tai laita sekoitusputkeen (vältä yli minuutin taukoja, koska liima kovettuu myös sekoitusputkessa) ja levitä suoraan liimattavalle alueelle. Vie liimattavat materiaalit yhteen minuutin sisällä. Sulje kaksoispatruuna käytön jälkeen korkilla. Jälkikäsitteily (esim. hionta, maalaus) on mahdollista vasta liima-aineen kovettumisen jälkeen. Liutottavien sisältävien maalien tai muiden tuotteiden käyttö voi estää tai häiritä pinnan kovettumista. Käyttökohteiden, materiaalien ja muiden vaikuttavien tekijöiden moninaisuuden vuoksi on välttämätöntä testata tuotteen ominaisuus ja soveltuvuus itse. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Tekninen Tietolehti

Säiliökoot

	
tuotenumero: 98325	tuotenumero: 98350
24 ml	50 ml