

POXY

Ominaisuudet

Läpinäkyvä 2-komponenttinen epoksihartsiin perustuva yleiskäyttöinen liima, jolla on vahva tarttuvuus.

- läpinäkyvä liimaus
- erinomainen tarttuvuus
- kovettuu nopeasti
- korkea veto- ja iskunkestävyys
- korkea iskunkestävyys: 50 kJ / m²
- korkea puristuslujuus: 9 N / mm²
- yleisesti käytettävissä sisä- ja ulkotiloissa
- kestää vettä, suolavettä ja monia kemikaaleja

Käyttöalueet

Tarttuu erinomaisesti metalliin, kiveen, puuhun, lasiin, keramiikkaan ja useisiin muoveihin.

Tekniset Tiedot

Perusta	Epoksihartsi
Värit	Läpinäkyvä
Kovettuminen Minuuttia	30
Kovetusjärjestelmä	2-komponentti
Puristuslujuus	9
Käsittelylujuus	10
Säilyvyysaika	24 Kuukautta
Iskulujuus	50
Lämmönkestävyys	-50 - +100
Käyttöaika	4 - 5
Vetolujuus	40
Vetoleikkauslujuus	10 - 20

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C ...+30 °C. Hio pinnat mahdollisuuksien mukaan, puhdista ne perusteellisesti PETEC Multi Cleaner (tuotenro 82200 tai 82100) -puhdistusaineella ja poista rasva. LSE-muoveille (nk. matalaenergisille muoveille) suosittelemme Kunststoffprimer-pohjustetta (tuotenro 98315) tartunnan maksimoimiseksi. Irrota korkki, purista ulos ja tarvittava määrä liimaa ja sekoita tai laita sekoitusputki (tuotenro 98510), hävitä ensimmäinen senttimetri (vältä useamman minuutin taukoja, koska liima kovettuu myös sekoitusputkessa) ja levitä liimattavan alueen toiselle puolelle. Vie liimattavat materiaalit yhteen neljän minuutin sisällä. Sulje kaksoisruiskun korkki käytön jälkeen. Jälkikäsittely (esim. hionta, maalaus) on mahdollista vasta liima-aineen kovettumisen jälkeen. Liutinaineita sisältävät maalit tai muut tuotteet voivat estää tai häiritä pinnan kovettumista. Käyttökohteiden, materiaalien ja muiden vaikuttavien tekijöiden moninaisuuden vuoksi on välttämätöntä testata tuotteen ominaisuus ja soveltuvuus itse. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Säiliökoot

	
tuotenumero: 98425	tuotenumero: 98050
24 ml kaksoisruisku kuplapakkauksessa	50 ml kaksoispatruuna