

Fiche Technique

COLLE EN AÉROSOL

Caractéristiques

- polyvalente, convient également pour le styrène et les matériaux absorbants
- résistant aux intempéries, aux UV et à l'humidité
- application propre et facile
- collage transparent, la colle ne passe pas à travers les matériaux
- résistante à l'eau et à la saumure

Domaines d'application

PETEC colle en aérosol avec une force d'adhérence immédiate élevée, utilisable pour le collage de surfaces à l'intérieur et à l'extérieur ainsi que pour les matériaux absorbants et non absorbants. Colle les matériaux tels que le cuir, la mousse, le caoutchouc, les textiles, le feutre, le styrène, le bois, le liège, le carton, le papier, les matériaux isolants, les plastiques, les métaux et bien d'autres encore, entre eux et avec eux-mêmes. La colle en aérosol PETEC convient parfaitement au secteur automobile (pavillons, plage arrière, revêtements, tapis isolants, films, etc.), aux caravanes, aux bateaux, à l'industrie, à l'artisanat, au modélisme, au ménage, etc.

Données Techniques

Base	Polychloroprène
Couleurs	Transparent
Temps d'évaporation	3
DurcissementHeures	12
Résistance initiale	2
Durée de stockage	24 Mois
Résistance au cisaillement	3
Résistance thermique	-30 - +80
Consommation	75

Mode d'emploi

Température de traitement : +5 °C à +25 °C. Avant l'emploi, bien secouer la bombe. Si nécessaire, bien nettoyer et dégraisser les surfaces avec du PETEC Multi Cleaner (n°. d'art. 82100 ou 82200). Vaporiser la colle en aérosol uniformément sur les deux surfaces à coller à une distance d'environ 25 cm et laisser s'évaporer l'air à température ambiante pendant environ 3 minutes (selon l'épaisseur de la couche). Lorsque le temps de collage à respecter est atteint, les surfaces de collage sont placées exactement les unes sur les autres et fortement pressées, laminées ou frottées. Ne pas frapper ! Les pièces collées adhèrent immédiatement. Après utilisation, retourner la bombe et vaporiser en appuyant sur la valve pour la vider entièrement. Test préalable de compatibilité avec les matériaux nécessaire. Afin de garantir que le produit convient à l'application souhaitée, veuillez effectuer des tests préalables. Veuillez lire la fiche de sécurité et la fiche technique ! (Téléchargement des fiches de données PETEC à l'adresse www.petec.de)

Fiche Technique

Conditionnements



n° d'art.: 94340

Spray 400 ml