

Fiche Technique

SCELLANT UNIPLAST

Caractéristiques

complète les joints solides

- optimise les joints solides (comme, par ex., en liège, papier, caoutchouc, métal) et améliore les propriétés d'étanchéité à long terme
- reste ductile, ne durcit pas
- immédiatement prêt pour l'étape de traitement suivante
- sans silicone et solvants
- résistant à l'eau, à l'eau salée, à l'huile, aux carburants, au liquide de refroidissement, à l'antigel et à de nombreux agents chimiques

Domaines d'application

Raccords de carters, de pompes, de surfaces et raccords bridés, en combinaison avec joints solides.

Données Techniques

Couleurs	Bleu
Système de durcissement	ductile
Résistance fonctionnelle	immédiate
Durée de stockage	36 Mois
Résistance thermique	-50 - +180
Viscosité	1.200.000

Mode d'emploi

Température de traitement : +5 °C à +35 °C. Bien nettoyer et dégraisser les surfaces à étanchéifier avec du PETEC Multi Cleaner (réf. d'art. 82100 ou 82200). Appliquer le mastic d'étanchéité et monter immédiatement. En raison du grand nombre d'applications, de matériaux et d'autres facteurs d'influence, il est nécessaire de procéder à un test préalable et à un test d'aptitude. Veuillez lire la fiche de sécurité et la fiche technique ! (Téléchargement des fiches de données PETEC à l'adresse www.petec.de)

Fiche Technique

Conditionnements



n° d'art.: 97510

Tube 80 ml – Emballage libre-service