

INOX SPRAY

Jellemzők

- hegeszthető felületek lezárásához
- Hegesztési és korrózióvédő bevonat
- számos fémmel kompatibilis
- kiváló fedőképesség
- megakadályozza az érintkezési korróziót
- szilikonmentes
- ellenálló a vízzel, sós vízzel, gyenge savakkal és lúgokkal szemben

Alkalmazási területek

A PETEC INOX spray egy gyorsan száradó univerzális felületi bevonat. A kiválóan tapadó korrózióvédő szer tartósan zárja a hegesztési pontokat és a varratokat. A termék két anyag hegesztésekor korrózióvédelemként működik. Alkalmas védőgázos és ponthegeztetéshez is használható ponthegeztési tömítőanyagként. Karosszéria gyártással, járműépítéssel, fémmegmunkálással, hajóépítéssel, építőipari és mezőgazdasági gépekkel összefüggő, valamint az ipar és a kisipar területén való használat céljára.

MűszakiAdatok

Színek	Ezüst
Érintésbiztos	15
Eltarthatóság	36 hónap
Porszáraz	5
Hőmérsékletnek ellenállás	+120

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +5°C – +25°C. Használat előtt jól rázza fel a flakont. Távolítsa el a felületekről a durvább maradványokat (pl. homokfűvás vagy csiszolás maradványait), majd alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa őket a PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100 vagy 82200). Permetezze a PETEC INOX spray-t keresztirányban, több vékony rétegben kb. 20 cm-es távolságból a kezelendő felületre. Két egymást követő réteg felvitele előtt hagyja a réteget kb. 4 percre száradni. 2 – 3 óra elteltével a megfelelő hegesztési munkálatokkal hegeszthető. A száradási időt a rétegvastagság, a környezeti hőmérséklet és a levegő páratartalma is befolyásolja. A teljes száradás 24 óra múlva érhető el. Csak a teljes megszilárdulás után festhető le, megfelelő termékekkel. Az oldószer-tartalmú lakkok és egyéb közegek gátolhatják, vagy megakadályozhatják a kikeményedést. A termékmegfelelőség biztosításához a kívánt alkalmazásnál minden esetben végezzen kísérletet. Használat után fordítsa meg a dobozt és öblítse ki a szelepet. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezések



cikkszám: 70360

500 ml