

# FEKETE KŐFELVERŐDÉS ÉS ALVÁZVÉDŐ

## Jellemzők

- megóvjja a javítási és a karosszériaelemeket a rozsdától és a kőfelverődéstől
- nagyon jó tapadás számos felületen
- rugalmas, strukturális és zárt védőréteget képez, amely kizárja a zúgást
- festhető
- nem válik spróddé vagy repedezetté, és magas hőmérsékleten is jól tapad
- légáteresztő alvázvédő, amely lakókocsik fa felületeire is felvihető
- nem húz csíkot és nem csöpög
- ellenálló a vízzel, sós párával, olajjal és gyenge savakkal illetve lúgokkal szemben

## Alkalmazási területek

A szintetikus kaucsukalapú PETEC kőfelverődés és alvázvédő festhető és nagyon jól tapad a felületek többségére. Az optimális rozsdás és kőfelverődés elleni védelem érdekében, a korrózió által veszélyeztetett területek többségén. Száradás után rugalmas, strukturális és zárt kőfelverődés és alvázvédő réteget képez, amely megszünteti a zúgást.

## MűszakiAdatok

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Alap                      | Szintetikus kaucsuk       |
| Színek                    | Fekete                    |
| Megkötés                  | 2 óra 500 µm esetében     |
| Megkötési rendszer        | Levegő nedvességtartalma  |
| Eltarthatóság             | 36 hónap                  |
| Sópermet-teszt            | 480 350 µm esetében (Ri0) |
| Hőmérsékletnek ellenállás | -30 - + 100               |

## Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +5°C – +30°C. Használat előtt jól rázza fel a flakont. Permetezze a PETEC kőfelverődés és alvázvédőt kb. 25 cm-es távolságból rozsdamentes, tiszta, száraz és zsírmentes felületre. A teljes száradás\* után festhető. Az oldószer-tartalmú lakkok és egyéb közegek gátolhatják, vagy megakadályozhatják a kikeményedést. Vastagabb réteg esetében célszerű időt hagyni arra, hogy a következő réteg felvitele előtt a korábbi réteg megszáradjon. Az anyagkompatibilitás önellenőrzése szükséges. Ötvözetek esetében fennáll az önoxidáció veszélye. A termék olyan oldószereket tartalmaz, amelyek feloldhatják vagy megtámadhatják a meglévő bevonatokat. A különböző alvázvédő termékeket ezért nem szabad önkényesen, saját vizsgálatok elvégzése nélkül kombinálni egymással. A termék megfelelőség biztosításához a kívánt alkalmazásnál minden esetben végezzen kísérletet. Ne vigye fel a fék- és kipufogórendszerre, a hőálló lemezekre és gumi alkatrészekre. Használat után fordítsa meg a dobozt és öblítse ki a szelepet. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a [www.petec.de](http://www.petec.de) oldalról)

## MűszAdatlap

### Kiszerezések

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>cikkszám: 73210</b>                                                            | <b>cikkszám: 73250</b>                                                            |
| 1000 ml                                                                           | 500 ml                                                                            |