

TISZTÍTÓKENDŐ

Jellemzők

- a szilikonmaradványok eltávolításához a szélvédő ragasztási felületéről
- maradékmentes

Alkalmazási területek

a ragasztandó felületek ragasztó- vagy tömítőanyag alkalmazása előtti tisztításához és zsírtalanításához.

MűszakiAdatok

Alap	99 9% IPA izopropanol
Színek	átlátszó
Szellőztetési idő	10
Eltarthatóság	24 hónap
Megmunkálási hőmérséklet	+5 - +35

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +5 °C és +35 °C között. A kereskedelemben kapható tisztítószeres és üvegtisztítók egyáltalán nem alkalmasak szélvédő-ragasztások előkezelésére. Csiszolja le a ragasztandó felületet a csiszológypapjával, majd alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a PETEC tisztítókendővel egy irányban haladva. A szennyeződés mértékétől függően szükség lehet a folyamat megismétlésére. Minden szennyeződést, port, olajat, zsírt és viaszt el kell távolítani a ragasztandó felület környékéről anélkül, hogy maradékot hagyna. Ügyeljen arra is, hogy a kezelendő terület szilikonszennyeződésektől mentes legyen. A kb. 10 perc szellőztetési idő leteltével folytathatja a ragasztandó felületen a munkát (pl. a kombinált primer-aktivátor használatával vagy ragasztó közvetlen felvitelével). Vegye figyelembe a használati utasítást és a biztonsági adatlapot! (A PETEC használati utasítása, biztonsági adatlapjai és a használatot bemutató videó letölthetők a www.petec.de oldalról)

Kiszerelések


cikkszám: 82111
1 darab