

SZÉLVÉDŐRAGASZTÓ, NAGY SEBESSÉGŰ

Jellemzők

Elülső, hátsó és oldalsó szélvédők primer nélküli szereléséhez.

- stabil az UV-sugárzással szemben
- izocianátot nem tartalmaz
- alacsony vezetőképesség
- minden járműtípushoz megfelelő
- TÜV törésteszten megfelelt
- extrém nagy rugalmassági modulus
- gyors megszilárdulás
- nagyon hamar indulásra kész: 15 perc

Alkalmazási területek

Elülső, hátsó és oldalsó szélvédők primer nélküli szereléséhez

MűszakiAdatok

Alap	1K módosított szilán polimer
Színek	Fekete
Megkötés	3
Megkötési rendszer	Levegő nedvességtartalma
Szakadási nyúlás	350
Indulásra kész állapot	15
Eltarthatóság	24 hónap
ShoreA-keménység	65
Hőmérsékletnek ellenállás	-40 - +110
Felhasználhatósági idő	10
Megmunkálási hőmérséklet	+5 - +35
Műhelyelhagyási idő	0,25
Húzófeszültség	4,0
Húzó-nyírószilárdság	2,8

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +5 °C és +35 °C között. Szükség esetén enyhén csiszolja le a ragasztandó felületet a csiszológypapjával. Alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a felületeket a PETEC tisztítókendővel (cikkszám: 82111) vagy PETEC MultiCleanerrel (cikkszám: 82100 vagy 82200) (betartva a szellőztetési időket). Ezután nyissa ki a szélvédőragasztó patronját, tegye fel a fúvókát, és dobja ki az első 2 cm-es ragasztócsíkot. Vigye fel a kinyomópisztollyal a szélvédőragasztót egy háromszög alakú csíkban a ragasztandó felületre. Vegye figyelembe a jármű gyártójának utasításait a csík geometriájára és a szerelésre vonatkozóan. A varrat eleje és vége fedje egymást és legyen tisztán eldolgozva. Vegye figyelembe a használati utasítást és a biztonsági adatlapot! (A PETEC használati utasítása, biztonsági adatlapjai és a használatot bemutató videó letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezések



cikkszám: 84300

290 ml-es patron