

HIDRAULIKA- ÉS PNEUMATIKATÖMÍTÉS

Jellemzők

Sűrűn folyó, nagy szilárdságú és nagy nyomásállóságú hidraulika és pneumatika tömítőanyag M20/ 3/4"-os csavarmenetig és 0,15 mm-es menetsztásig. +150 °C hőmérsékletig és 120 bar nyomásig stabil.

- gyors anaerob megkötés
- megbízhatóan biztosítja és tömíti a meneteket
- alkalmas a PTFE-szalag és a kender tömítés helyettesítésére
- stabil a korrózióval, a rezgéssel, a vízzel, a sós vízzel, az olajjal, az üzemanyaggal, a hűtőfolyadékkal, szénhidrogénnel és számos egyéb vegyszerrel szemben

Alkalmazási területek

Nagy nyomású hidraulikus és pneumatikus menetes csatlakozók, vezetékek, csavarok, anyák, csavarok stb. biztosítására és tömítésére egészen 120 bar-ig.

MűszakiAdatok

Színek	Barna
MegkötésÓra	3 – 6
Megkötési rendszer	anaerob
MűködésiSzilárdságÓra	1 - 3
CsavarmenetMéreteMax.	M20
Rögzítésildő	10-20
Eltarthatóság	36 hónap
Oldónyomaték	12 – 18
maximálisNyomás	120
Réskitöltés	0,15
Hőmérsékletnek ellenállás	-55 - + 150
Viszkozitás	600
Továbbhúzási nyomaték	10 – 20

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +5°C – +35°C. Alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a csavarkötést a PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100 vagy 82200). Vigye fel a PETEC hidraulika- és pneumatikatömítőt az egyik oldalra, majd azonnal csavarozza össze az elemeket. Húzza meg a forgócsalakozt az előírt forgatónyomatékkal. *Az anaerob megszilárdulás a fémfelületek közti levegő kizárással történik. Passzív felületek, nagyobb rések, alacsony környezeti hőmérséklet esetében illetve a gyorsabb megkötés érdekében javasoljuk a PETEC anaerob aktivátor (cikkszám: 90920) használatát. A termék megfelelőség biztosításához a kívánt alkalmazásnál minden esetben végezzen kísérletet. Vegye figyelembe a biztonsági adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezések



cikkszám: 90550

50 g-os palack