

ANAEROB AKTIVÁTOR SPRAY

Jellemzők

Keményedés gyorsító anaerob ragasztókhöz és tömítőanyagokhoz. A használatát elsősorban a következőkhöz ajánljuk:

- passzív felületek
- igen széles rések
- alacsony hőmérséklet mellett is

Alkalmazási területek

Jelentősen megrövidíti az anaerob PETEC termékek keményedési idejét, mint pl. csavarrögzítők, cső- és menettömítések, hidraulikus és pneumatikus tömítések, csapágyrögzítők valamint felülettömítések esetében. Elsősorban passzív felületekhez (pl. alumínium, magnézium, rozsdamentes acél), nagyobb résekhez és alacsony hőmérsékletekhez ajánljuk.

MűszakiAdatok

Színek	átlátszó
Szellőztetési idő	2
Eltarthatóság	36 hónap

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: -30°C és +35°C között. Távolítsa el a régi tömítéseket és a lerakódásokat. Alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a területeket a PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100 vagy 82200). Használat előtt jól rázza fel a dobozt. Permetezze az anaerob ragasztó- és tömítőanyagot egyenletesen kb. 20 cm-es távolságból a két felület valamelyikére, és hagyja kb. 2 percig száradni. Hordja fel az anaerob terméket/ragasztóanyagot az ellentétes felületre és nyomja össze a kettőt. Az anyagkompatibilitás önellenőrzése szükséges. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

Kiszerelések



cikkszám: 90920

200 ml