

CSAPÁGYRÖGZÍTŐ

Jellemzők

Elkopott vagy meglazult fém csapágyak, perselyek, tengelyek, házak, menetes csapok, hornyok és csavarmenetek rögzítéséhez, biztosításához és megújításához.

- gyors anaerob megkötés
- kiváló csatlakozás
- megakadályozza az alkatrészek rozsdásodását
- kitölti és áthidalja a nagyobb réseket egészen 0,30 mm-ig
- stabil a rezgéssel, a terheléssel, a hőséggel, a korrózióval, az üzemanyaggal, az olajjal és számos vegyszerrel szemben

Alkalmazási területek

Csapágyak, perselyek, tengelyek, házak, menetes csapok és nűtok.

MűszakiAdatok

Színek	Ezüst
MegkötésÓra	12
Megkötési rendszer	anaerob
MűködésiSzilárdságÓra	3 - 6
Rögzítésildő	15-30
Eltarthatóság	36 hónap
Oldónyomaték	40 – 45 N/m
Nyírószilárdság	25 – 30
Réskitöltés	0,3
Hőmérsékletnek ellenállás	-55 - +150
Továbbhúzási nyomaték	15– 20

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +5°C – +35°C. Alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa az alkatrészeket a PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100 vagy 82200). Vigye fel a terméket a kívánt vastagságban az egyik oldalon, majd illessze össze vagy szerelje össze az alkatrészeket (a hengeres alkatrészek esetében némi elforgatással). Húzza meg a forgócsalakozót az előírt forgatónyomatékkal. Az anaerob megszilárdulás a fémfelületek közti levegő kizárással történik. A termékmegfelelőség biztosításához a kívánt alkalmazásnál minden esetben végezzen kísérletet. Passzív felületek, nagyobb rések, alacsony környezeti hőmérséklet esetében illetve a gyorsabb megkötés érdekében javasoljuk a PETEC anaerob aktivátor (cikkszám: 90920) használatát. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

Kiszerezések



cikkszám: 93150

50 g-os nyomópalack