

POWER PILLANATRAGASZTÓ

Jellemzők

Másodpercek alatt megszilárduló egykomponensű ragasztó a tartós kötésekkért.

- szuper gyors tapadás és megkötés néhány másodpercen belül
- egyszerű használat
- nagyon nagy szilárdság
- tiszta ragasztás
- a ragasztást követően azonnal megmunkálható

Alkalmazási területek

Fém, műanyag, gumi, filc, PVC, bőr, fa, kerámia stb. anyagok össze- és egymásra ragasztásához.

MűszakiAdatok

Alap	etil-ciánakrilát
Színek	átlátszó
MűködésiSzilárdság	1 – 10
Eltarthatóság	18 hónap
Réskitöltés	0,05
Hőmérsékletnek ellenállás	-40 - +85
Húzó-nyírószilárdság	15 – 25

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +5°C – +30°C. Alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a felületeket a PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100 vagy 82200). Az alacsony felületi energiájú (LSE) műanyagokhoz használjon tapadásközvetítő műanyag alapozót (cikkszám: 98315). Vigye fel vékonyan a POWER pillanatragsztót az egyik oldalra. Pontosan illessze egymáshoz a részeket, és szilárdan nyomja őket össze. A gyorsan lejátszódó kémiai reakció hatására fehér maradványok jelenhetnek meg a felületen. Az ezt követő megmunkálás (pl. csiszolás, festés) csak a ragasztó megszilárdulása után lehetséges. Az oldószer-tartalmú lakkok és egyéb közegek gátolhatják, vagy megakadályozhatják a kikeményedést. A megkötés felgyorsításához javasoljuk a Speed-Bond aktivátor spray (cikkszám: 93515) használatát. Az alkalmazások, anyagok és egyéb befolyásoló tényezők nagy száma miatt személyi teszt és alkalmassági vizsgálat szükséges. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezések

		
cikkszám: 93403	cikkszám: 93303	cikkszám: 93310
3 g-os palack önkiszolgáló csomagolásban	3 g-os palack	10 g-os palack
		
cikkszám: 93410	cikkszám: 933500	
10 g-os palack önkiszolgáló csomagolásban	500 g-os palack	