

2K-POWERKLEBER, NAGY TELJESÍTMÉNYŰ

Jellemzők

Erős 2K-ragasztó, amelyre egyszerre jellemző a gyors megkötés, a sokoldalú használhatóság, a kiváló réskitöltő képesség, valamint a 2 komponensű technológiának köszönhető maximális ragasztóerő.

- anyagok és anyagkombinációk pillanatokon belüli összeragasztásához és javításához
- gyors, erős, sokoldalú, rugalmas, anyagtól független
- réskitöltés 6 mm-ig
- nem csöpög, nem folyik, fej felett is alkalmazható
- csiszolható és számos lakkrendszerrel lelakkozható
- stabil a vízzel, a sós vízzel és számos vegyszerrel szemben

Alkalmazási területek

Műanyag, fém, gumi, kerámia, porcelán, fa, papír, karton stb. egymásra- és egymáshoz ragasztása, valamint javítása.

MűszakiAdatok

Alap	etil-ciánakrilát
Színek	átlátszó
MegkötésPerc	4
Rögzítésildő	2-4
Eltarthatóság	12 hónap
Hőmérsékletnek ellenállás	-30 - +80
Felhasználhatósági idő	1
Húzó-nyírószilárdság	anyagfüggő

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +5°C – +35°C. Lehetőség szerint csiszolja le a felületeket, majd alaposan tisztítsa meg PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100 és 82200), és zsírtalanítsa. Az alacsony felületi energiájú (LSE) műanyagokhoz használjon tapadásközvetítő műanyag alapozót (cikkszám: 98315). Csiszolja le a repedéseket V alakban. Dugja be a dugattyút, vegye le a zárósapkát, tegye fel a keverőcsövet (kerülje a 30 másodpercnél hosszabb szüneteket, mivel a ragasztó a keverőcsőben megkeményedik) és közvetlenül a ragasztott felületre hordja fel. A ragasztásra váró anyagot egy percen belül illessze össze. A gyorsan lejátszódó kémiai reakció hatására fehér maradványok jelenhetnek meg a felületen. A csomag használata után zárja le az ikerfecskendőt. Az utófeldolgozás (pl. csiszolás, festés) csak a ragasztó megszilárdulása után lehetséges. Az oldószer-tartalmú lakkok és egyéb közegek gátolhatják, vagy megakadályozhatják a kikeményedést. Az alkalmazások, anyagok és egyéb befolyásoló tényezők nagy száma miatt személyi teszt és alkalmassági vizsgálat szükséges. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezések



cikkszám: 93510

11 ml