

PROFILGUMI-RAGASZTÓ ECSETES FEDELŐ DOBOZ

Jellemzők

Nagyon szilárd és tartósan rugalmas ragasztáshoz.

- a ragasztót beszívó és nem beszívó anyagokhoz egyaránt használható
- erős tapadás
- stabil a vízzel, a sós vízzel, az olajjal, az üzemanyaggal, valamint gyenge savakkal és lúgokkal szemben

Alkalmazási területek

Kis és nagy felületek (pl. gumiprofilok, tömörgumi, habgumi, természetes gumi, bőr, textil, filc, kemény PVC és butilkaucsuk, fával, rostcement lappal és fémmel (acél, bádóg, alumínium) alkotott kombinációban is) ragasztásához használható bel- és kültéren egyaránt. Autógyártás (ajtógumi, tömítés, burkolat, zajcsillapító lapok és fóliák, stb.), lakókocsi, csónak, ipar, kézműipar és háztartás területén.

MűszakiAdatok


Alap	Poli-klorofén
Színek	Sárgás-átlátszó
Szellőztetési idő	10-15
MegkötésÓra	48
Rögzítésidő	10
Eltarthatóság	24 hónap
Nyírószilárdság	3
Hőmérsékletnek ellenállás	-30 - +120
Kiadósság	75

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +5°C és +25°C között. Lehetőleg csiszolja le a felületet, alaposan tisztítsa meg PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100 vagy 82200) és zsírtalanítsa. A használat előtt rázza fel és keverje fel a PETEC profilgumi ragasztót. A profilgumi ragasztót egyenletesen vigye fel mindkét ragasztandó felületre, és hagyja szobahőmérsékleten szellőzni kb.10 percig. A ragasztási idő elteltével a ragasztandó felületeket pontosan összeillesztjük, és erősen összenyomjuk. Ne ütögesse! Az alkalmazások, anyagok és egyéb befolyásoló tényezők nagy száma miatt személyi teszt és alkalmassági vizsgálat szükséges. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezések



cikkszám: 93835

350 ml