

SZÜRKE MULTIFUNKCIÓS VARRATTÖMÍTŐ

Jellemzők

Karosszéria-alkatrészek és az egymást átfedő összekötő hegesztési varratok lezárásához és tömítéséhez.

- széles tapadási spektrum
- tartós kötés
- tartósan rugalmas és kiválóan tömít
- azonnal lakkozható (még nedvesen is festhető)
- szilikon- és izocianátmentes
- oldószert nem tartalmaz (a száradás után az anyag nem zsugorodik)
- módosításnak-, az időjárás viszontagságainak és UV-sugárzásnak ellenálló

Alkalmazási területek

1-komponensű permetezhető és kenhető varrattömítő hegesztési varratok, átfedések lezáráshoz, valamint a baleseti javítást követően az eredeti szerkezet helyreállításához pl. a motortér, a csomagtartótér, a padlólemez, a kerékdob és minden egymást átfedő összekötő hegesztési varrat esetében.

MűszakiAdatok

Alap	MS polimer
Színek	Szürke
Megkötés	3
Megkötési rendszer	Levegő nedvességtartalma
Eltarthatóság	24 hónap
Szakadási megnyúlás	150
ShoreA-keménység	40
Hőmérsékletnek ellenállás	-40 - +100
Felhasználhatósági idő	15
Szakadásállóság	8
Szakitószilárdság	2

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +5°C – +40°C. Alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a felületeket a PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100 vagy 82200). Vágja fel a patront a menet feletti részen, és csavarja be a fűvókát. Vigye fel a varrattömítőt a kinyomópisztollyal, vagy permetezze a felületre a „Multipress“ teleszkópos sűrített levegős pisztollyal (cikkszám: 94333). Az anyagadagolás, a levegőellátás és a távolság beállításával helyreállítható az eredeti szerkezet. Azonnal lakkozható (festés a még nedves rétegre) vizes bázisú lakkokkal. Az oldószert-tartalmú lakkok és egyéb közegek gátolhatják, vagy megakadályozhatják a kikeményedést. A termékmegfelelőség biztosításához a kívánt alkalmazásnál minden esetben végezzen kísérletet. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezések

	
cikkszám: 94131	cikkszám: 94231
310 ml	310 ml