

2K ERŐS ÉS KONSTRUKCIÓS RAGASZTÓ

Jellemzők

- MS polimer alapú, alapozó nélküli alkalmazás
- széles tapadási spektrum
- magas kezdőtapadás és erős végleges megszilárdulás
- elasztikus és dinamikusán jól terhelhető
- ütés- és rezgéscsillapító
- résáthidalás 40 mm-ig
- nem csöpög és nem folyik, függőleges és fej feletti alkalmazásokhoz is alkalmas
- festhető
- oldószert nem tartalmaz
- univerzálisan használható kül- és beltéren
- időjárás-, öregedés- és UV-álló

Alkalmazási területek

Gyorsan és rugalmasan kikeményedő 2-komponensű ragasztó és tömítőanyag. A 2K technológia feszültségmentes és egyenletes kikeményedést garantál még nagy és teljes felületű kötéseknel, valamint alacsony hőmérsékleten és alacsony páratartalom mellett is. Fémről, üvegről, kőből, betonból, vakolatból, csempéből, természetes kőből, fából, lakkozott felületekből, tükrökből, sztirolból és különböző műanyagokból készült nedvszívó és nem nedvszívó ragasztófelületekhez. A termék biztonságos, tartós és dinamikus ragasztó- és tömítőanyagként használható számos területen.

MűszakiAdatok

Alap	2K módosított szilán polimer
Színek	Fekete
MegkötésPerc	60
MegkötésÓra	1
Megkötési rendszer	2K
Szakadási nyúlás	350
Eltarthatóság	12 hónap
ShoreA-keménység	40
Hőmérsékletnek ellenállás	-40 - +90
Felhasználhatósági idő	10
Húzó-nyírószilárdság	2

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +5°C – +40°C. Alaposan tisztítsa meg a felületeket PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100 vagy 82200), és zsírtalanítsa. Vegye le a tömkődővel a zárófedeleket, tegye fel a keverőcsövet (cikksz. 98508) és helyezze e a PETEC ragasztópisztolyba (cikksz. 81500). A tökéletes keverési arány biztosításához az első 5 cm ragasztóanyagot dobja el. Vigye fel a ragasztóanyagot közvetlenül a ragasztandó felületre (kerülje a 25 percnél hosszabb szüneteket, mivel a ragasztóanyag a keverőcsőbe keményedik), és a részeket 25 percen belül illessze össze. A csomag használata után zárja le a zárófedéllel. Az oldószertartalmú lakkok és egyéb közegek gátolhatják, vagy megakadályozhatják a kikeményedést. A termékmegfeleléség biztosításához a kívánt alkalmazásnál minden esetben végezzen kísérletet. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezések



cikkszám: 94429

250 ml