

RAGASZTÁS ÉS TÖMÍTÉS, SZÜRKE SZERELŐRAGASZTÓ

Jellemzők

1-komponensű, elasztikus ragasztó- és tömítőanyag, amely a ragasztót beszívó és be nem szívó ragasztási felületeken egyaránt alkalmazható.

- primer nélkül alkalmazható
- széles tapadási spektrum, valamint kiváló tömítési tulajdonságok
- extrém magas kezdőtapadás és erős végleges megszilárdulás
- elasztikus és dinamikusan jól terhelhető
- ütés- és rezgéscsillapító
- bel- és kültéri alkalmazásra
- víz alatt is megszilárdul
- diszperziós festékkel átfesthető
- festhető
- nem tartalmaz izocianátot, oldószert, PVC-t és szilikont
- az élelmiszerekkel érintkező területekhez is megfelelő
- stabil az időjárási viszonytátságokkal, az előregedéssel, az UV-sugárzással, a vízzel és a sós vízzel szemben

Alkalmazási területek

Kitűnően alkalmazható az építőipar, a kézműipar, a háztartás, a hobbi, az ipar és az autóipar területén. Használható fém, üveg, kő, beton, vakolat, csempe, természetes kő, fa, lakkozott felületek, tükör, sztirol, gipszkartonlapok, forgácslemezek, karosszéria- és bádóg alkatrészek, valamint szigetelőlapok ragasztására.

MűszakiAdatok

Alap	1K módosított szilán polimer
Színek	Szürke
Kezdeti tapadás	122
Megkötés	3
Megkötési rendszer	1K
Szakadási nyúlás	350
Eltarthatóság	24 hónap
ShoreA-keménység	58
Hőmérsékletnek ellenállás	-40 - +100
Felhasználhatósági idő	15
Megmunkálási hőmérséklet	5°C - +40
Kiadósság	25
Húzó-nyírószilárdság	2,6

MűszAdatlap

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +5°C – +40°C. Alaposan tisztítsa meg a felületeket PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100 vagy 82200), és zsírtalanítsa. Vágja fel a patront a menet feletti részen, vágja be és csavarozza be a fúvókát. Vigye fel a terméket a kívánt rétegvastagságban csík formájában az egyik oldalra a PETEC kinyomópisztoly (cikkszám: 81500) segítségével, illessze össze, majd nyomja szorosan egymáshoz a részeket. Csak a teljes megszilárdulás után festhető/lakkozható le a megfelelő termékekkel. Az oldószer-tartalmú lakkok/festékek és egyéb közegek gátolhatják, vagy megakadályozhatják a kikeményedést. A termékmegfelelőség biztosításához a kívánt alkalmazásnál minden esetben végezzen kísérletet. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

Kiszerelések



cikkszám: 94629

290 ml