

SZÜRKE KAROSSZÉRIARAGASZTÓ- ÉS TÖMÍTŐMASSZA

Jellemzők

Gyorsan megszilárduló, elasztikus, 1-komponensű, poliuretánbázisú ragasztó- és tömítőmassza, amely a levegő nedvességtartalmának segítségével köt meg.

- széles tapadási spektrum, erős tapadás
- kitölt különböző méretű tömítési réseket
- tartós tömítő hatás, tartósan rugalmas és rezgésálló
- tengeri használatra alkalmas
- lakkozható, szilikonmentes
- nem korrodáló, stabil a gyenge savakkal és lúgokkal szemben

Alkalmazási területek

Általános használatra a karosszéria- és járműgyártásban: Fém (nyers, alapozással és lakkal ellátott acéllemez, alumínium, rozsdamentes acél) és számos műanyag, valamint fa és üveg ragasztásához (pl. fémkonstrukciók tömítési munkálataihoz), erősen igénybe vett fugákhoz, rezgő alkotóelemek ragasztásához.

MűszakiAdatok

Alap	1-komponensű poliuretán
Színek	Szürke
Megkötés	4
Megkötési rendszer	Levegő nedvességtartalma
Szakadási nyúlás	400
Eltarthatóság	18 hónap
Szakadási megnyúlás	600
Szakítószilárdság	8,5
ShoreA-keménység	40
Hőmérsékletnek ellenállás	-40 - +90
Felhasználhatósági idő	50
Kiadósság	25
Húzó-nyírószilárdság	1,4

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +5°C – +40°C. Alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a felületeket PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100 vagy 82200). Tapadásközvetítőként a PETEC fekete primert (cikkszám: 82330) és ezzel együtt az applikátor (cikkszám: 82222) használatát ajánljuk. Húzza le a zárófedeleket, szűrje át a membránt, vágja fel és csavarozza fel a fúvókát. Ezután dobja el az első 2 cm-es ragasztócsíkot. Vigye fel a terméket a ragasztási felületre a kinyomópisztoly segítségével, majd illessze hozzá az alkatrészt. Szükség esetén rögzítse az alkatrészt a felszerelés után. A K&D csak a teljes kikeményedés után festhető le a megfelelő termékekkel. Az oldószer-tartalmú lakkok és egyéb közegek gátolhatják, vagy megakadályozhatják a kikeményedést. A termékmegfelelőség biztosításához a kívánt alkalmazásnál minden esetben végezzen kísérletet. Vegye figyelembe a biztonsági és műszaki adatlapot!

(A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

Felelősségi záradék szövege

MűszAdatlap

Kiszerezések

		
cikkszám: 94630	cikkszám: 94730	cikkszám: 94530
310 ml	310 ml	310 ml
		
cikkszám: 94760		
600 ml		